



ARDEX A 30

Finkornigt snabbspackel

- Med Ardurapideffekt; snabbhärdande och självtorkande
- Beläggningsbar efter 2 timmar
- Smidig



Användningsområde

ARDEX A 30 är ett finspackel för golv, vägg, tak.

För reparationer, upprättning samt finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före mattläggning i t.ex. bostäder.

Endast för användning inomhus.

Egenskaper

ARDEX A 30 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och den binder allt blandningsvatten.

ARDEX A 30 är gångbar efter ca 45 minuter och beläggningsbar efter ca 2 timmar.

Underlaget

ARDEX A 30 kan användas på slipsatser, betong, anhydrit, spånskiva, keramiska plattor, klinker och på golv-gipsskiva. På brädgolv skall alltid ARDEX E 25 tillsättas.

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas.

Innan spacklingen påbörjas ska underlaget alltid primas.

Prima med ARDEX P 51 enligt anvisningar i produktblad. Var noggrann med att primern får torka till en tunn och klar film innan spacklingen påbörjas.

Vid täta beläggningar skall även underkonstruktionen vara uttorkad till max 85 % RF.



ARDEX A 30

Finkornigt snabbspackel

Blandning

Blandningsförhållande: 3,25 liter vatten till 12,5 kg ARDEX A 30.

Blanda alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftigt omrörning till en klumpfri massa. Det färdigblandade spacklets konsistens skall vara pastaliknande och utan klumpar.

OBS! Vid spackling på brädgolv förstärks ARDEX A 30 med tillsatsen ARDEX E 25.

Blandningsförhållande med ARDEX E 25:

1 kg ARDEX E 25 blandat med 3,5 liter vatten till 12,5 kg ARDEX A 30.

Arbetsätt

ARDEX A 30 läggs inomhus vid temperaturer över +5 °C. På icke sugande underlag som skall beläggas med en tät beläggning, skall ARDEX A 30, för att bilda ett vattenabsorberande underlag, påföras i en tjocklek av minimum 2 mm.

ARDEX A 30 kan spacklas ned till nära 0 mm och läggas i lagtjocklekar upp till 5 mm.

Observera

ARDEX A 30 får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.

Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t.ex. drag, solbestrålning eller användning av byggtork.

Tekniska data:

Blandningsförhållande:	3,25 liter vatten till 12,5 kg pulver eller 1 del vatten till 2,5 delar pulver (volymdel)
Densitet (blandad):	ca 1,9 kg/liter
Materialåtgång:	ca 1,25 kg pulver/m ² /mm
Bearbetningstid (+20°C):	ca 15 minuter
Gångbar (+20 °C):	ca 45 minuter
Beläggningsbar (+20 °C):	ca 2 timmar
Tryckhållfasthet:	DIN 1164 1 dygn 17 N/mm ² 7 dygn 20 N/mm ² 28 dygn 30 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	DIN 1164 1 dygn 4,0 N/mm ² 7 dygn 4,5 N/mm ² 28 dygn 6,5 N/mm ²
Kultryckhållfasthet:	Brinell 1 dygn 55 N/mm ² 7 dygn 63 N/mm ² 28 dygn 80 N/mm ²
Förpackning:	säck 12,5 kg net
Lagring:	Förvaras torrt ca 12 månader i oöppnad förpackning.



ARDEX Skandinavien A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

13
30212

Patching Compound
EN 13813:CT-C30-F6

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller utlovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.