



ARDEX E 25

Lisäaine tasoitteisiin

- Parantaa elastisuutta
- Liuotteeton



Käyttöalue

Liuotteeton keinohartsilisäaine sementtipohjaisiin ARDEX-tasoitteisiin, oikaisu- ja korjausmassoihin. Lisää sitkeyttä, rullapyörän kestävyyttä ja pintalujuuutta.

Vain sisätiloissa.

Tyyppi

Vaaleanroosa keinohartsidispersio, joka ohennetaan vedellä.

Työskentely

Käytä aina puhtaita astioita. Ravistetaan ennen käyttöä.

Materiaalin kulutus

Kulutus lasketaan laastiin tarvittavan veden ja valitun ARDEX E 25 -ohennussuhteen mukaan.

Sekoitus

Puhtaassa astiassa sekoitetaan lisäaine ja viileä vesi tasoitteisiin seuraavasti:

| | vesi | ARDEX E 25 |
|----------------------|--------|------------|
| ARDEX K 15 25 kg | 5,25 l | 2,00 kg |
| ARDEX K 40 20 kg | 4,00 l | 1,80 kg |
| ARDEX K 70 NEW 20 kg | 2,90 l | 1,15 kg |
| ARDEX A 30 12,5 kg | 3,50 l | 1,00 kg |
| ARDEX A 31 12,5 kg | 3,40 l | 1,00 kg |
| ARDEX A 45 25 kg | 4,75 l | 1,75 kg |

ARDEX E 25 ja vesi sekoitetaan keskenään, minkä jälkeen lisätään jauhe kuten normaalisti.

ARDEX E 25 -lisäys heikentää tasoitteen valuvuutta, mitä ei kuitenkaan saa kompensoida ylimääräisellä vedellä.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

| | |
|--------------|---|
| Pakkaus: | astia 10 kg netto |
| Varastointi: | n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, pakkaselta ja suoralta auringonvalolta suojattuna. |

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND
Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiemme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.