



ARDEX P 10 SR

Kiirparandusvaik

- Pragude täitmine betoonpindadel
- Liistude ja profiilide liimimiseks
- Madala viskoossuse tõttu hästi pinda imenduv
- Lõhnatu, eriti väike emissioon
- Ei vaja segamisvahendeid, segatakse pudelis loksutades
- Kiirelt kõvenev ja koormatav
- Kergelt otse pudelist paigaldatav
- Sisetingimustesse



Kasutusala

Sisetingimustes.

Poorsetel ja tihedatel pindadel.

Purunenud kohtadesse, vuukidesse ja juuspragudesse. Siinide ja liistude liimimiseks puitpindadele, loodus kividele, keraamilistele plaatidele ja muudele tugevatele pindadele.

Osaliselt lahtiste parkettide kinnitamiseks.

Tüüp

ARDEX P 10 SR on polümeeriga modifitseeritud silikaatvaik. Pakend koosneb kahest plastpudelist – komponendid A ja B.

Töötamine

Aluspinna peab olema tugev, kuiv ja puhas.

Praad ja lõhed laiendatakse ja ristisuunas vuugiga freesitakse 20 cm vahega vaod liitesarrusele.

Praad avatakse 2/3 sügavuseni. Veetorude ja elektrijuhtmete asukohtad kaardistatakse enne töötamist. Tolm eemaldatakse enne vaigu pragudesse injekteerimist. Liitesarrus paigaldatakse ristisuunas süvitatud vagudesse.

Pragude parandamine tehakse alles siis, kui betoon on mahukahane-mise osas katmisvalmis.

B komponent kallatakse A komponendi pudelisse ja loksutatakse tugevasti 15 sekundit nii, et saadakse ühtlase värvitooniga koostis.



ARDEX P 10 SR

Kiirparandusvaik

Toote jagamine väiksmatesse doosidesse on võimalik mahuosades 1.1.

Vajadusel lõigatakse pudeli otsiku läbimõõt prao või parandatava koha laiuse järgi sobivaks. Pärast kokkusegamist on tööaega u. 10 minutit.

Üleliigsed vaigujäägid eemaldatakse viivitamata pahtlilabidaga. Peale tulevate materjalikihile nakkepinna loomiseks, puistatakse kvartsliiva alati märjale vaigukihile.

Profiilide ja liistude kinnitamiseks võib olla mugavam kasutada jäigema koostisega vaiku. Kui pärast kokku segamist lasta vaigul mõni minut seista, siis viskoossus suureneb ja see on kinnitamiseks mugavam koostis.

Värske vaik eemaldatakse töövahenditelt selleks sobiva lahustiga. Kõvenenud vaigu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Kinnitatavate materjalide pinnad peavad olema puhtad.

Tähelepanu

ARDEX P 10 SR vaiguga saab töötada üle +15 °C temperatuuril (tarindi- ja õhutemperatuur).

Madalaim ladustamistemperatuur on +10 °C. Madalamad ladustamistemperatuurid võivad kahjustada toodet ja oluliselt mõjutada toote omadusi.

ARDEX P 10 SR sisaldab diisotsüanaate. Töötajate kaitsmiseks on pärast 24.8.2023 nõutav koolitus diisotsüanaatide professionaalseks kasutamiseks.

Enne kasutamist tutvuge kodulehel oleva ohutuskardiga.

Ebakindlates olukordades soovime katsetööd.

Seondununa kahjutu inimestele ja keskkonnale.

Tehniliset andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Tooraine:	polümeeriga modifitseeritud silikaatvaik
Segamine:	komponent A: 300 ml (0,399 kg) pudel komponent B: 300 ml (0,444 kg) pudel 1:1
mahuosades	
Mahukaal:	komponent A: 1,13 g/cm ³ komponent B: 1,48 g/cm ³
Värv:	komponent A: pruun komponent B: värvitu
Tööaeg segatuna (+ 20 °C):	u. 10 min.
Koormatav (+ 20 °C):	u. 20 min.
Kõvenemisaeg (+ 20 °C):	30–40 min.
Pakend:	koosneb kahest plastpudelist komp. A: 300 ml (0,399 kg) neto ja komp. B: 300 ml (0,444 kg) neto. Komplekt sisaldab ka liitesarruseid ja kaitsekindaid.
Ladustamine/säilivus:	pudelid ladustatakse püstiasendis vähemalt +10 °C temperatuuril. Säilivusaeg on u. 12 kuud avamata originaalpakendis.