



ARDEX P 10 SR

Pikakorjausharts

- Betonipinnoilla halkeamien täyttöön
- Listojen ja kiskojen liimaamiseen
- Hyvä tunkeutuvaisuus alhaisen viskositeetin ansiosta
- Hajuton, erityisen pienet emissiot
- Sekoitetaan ravistamalla ilman työkaluja
- Nopeasti kovettuva ja kuormitettava
- Helppo käytettävyys pullosta
- Sisätiloihin



Käyttöalue

Sisätiloissa.

Huokoisilla ja tiivillä pinnoilla.

Vaurioalueille, saumoihin ja hiushalkeamiin. Kiskojen ja listojen liimaamiseen puupinnoilla, luonnonkivillä, keraamisilla laatoilla ja muilla lujilla pinnoilla.

Osittain irtonaisten parkettien kiinnittäminen.

Tyyppi

ARDEX P 10 SR on polymeerimodifioitu silikaattiharts sisältäen kaksi muovipulloa – komponentit A ja B.

Työskentely

Alustan pitää olla luja, kuiva ja puhdas.

Halkeamat ja saumat levennetään ja urataan poikittain saumaan nähdessä 20 cm välein liitoshakasille.

Saumot avataan 2/3-syvyyteen. Vesiputkien ja sähköjohtojen sijainnit kartoitetaan ennen työtä. Pöly poistetaan ennen injektointia. Liitoshakaset asennetaan poikittaisuriin.

Halkeamien korjaus tehdään vasta, kun betoni on päällystyskelpoinen kutistumisen suhteen.

B-osa kaadetaan A-osan sekaan ja ravistetaan voimakkaasti 15 sekuntia niin, että saadaan tasainen ja yksivärinen koostumus.



ARDEX P 10 SR

Pikakorjausharts

Tuotteen osittaminen pienempiin määriin on mahdollista tilavuusosissa 1:1.

Pullon suutin leikataan tarvittaessa halkeaman tai vaurioalueen mukaan. Työaika on noin 10 minuuttia.

Ylimääräinen seos poistetaan lastalla pikimmiten ja kvartsihiekkä siro- tellaan aina tuoreeseen hartsin jatkotartunnan varmistamiseksi. Jatko- työskentely on mahdollista 30–40 minuuttia kovettumisen jälkeen.

Kiskojen ja listojen kiinnittämiseen voi olla tarpeellista käyttää jäykem- pää koostumusta. Kun hartsin annetaan seisoa sekoittamisen jälkeen pullossa muutaman minuutin, niin viskositeetti nousee ja koostumus on parempi kiinnittämiseen.

Tuore harts poistetaan työvälineistä tarkoitukseen sopivalla liuottimel- la. Kovettunut harts voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Kiinnitettävien kappaleiden pitää olla puhtaita.

Huomaa

ARDEX P 10 SR -harts voidaan asentaa yli +15 °C lämpötilassa (ra- kenne ja ilma).

Alin varastointilämpötila on +10 °C. Alemmat varastointilämpötilat voi- vat vahingoittaa tuotetta ja vaikuttaa oleellisesti tuotteen toimivuuteen.

ARDEX P 10 SR sisältää di-isosyanaatteja. Di-isosyanaattien ammatti- käyttöön vaaditaan koulutus 24.8.2023 jälkeen työntekijöiden suojele- miseksi.

Tutustukaa ennen käyttöä kotisivuilla olevaan käyttöturvallisuustiedot- teeseen.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Raaka-aine:	polymeerimodifioitu silikaattiharts
Sekoitus:	komponentti A: 300 ml (0,399 kg) pullo komponentti B: 300 ml (0,444 kg) pullo
tilavuusosissa	1:1
Tilavuuspaino:	komponentti A: 1,13 g/cm ³ komponentti B: 1,48 g/cm ³
Väri:	komponentti A: ruskea komponentti B: väriton
Työaika astiassa (+20 °C):	n. 10 min.
Kuormitettavissa (+20 °C):	n. 20 min.
Kovettumisaika (+20 °C):	30–40 min.
Pakkaus:	koostuu kahdesta muovipullosta komp. A: 300 ml (0,399 kg) netto ja komp. B: 300 ml (0,444 kg) netto. Pakkaus sisältää liitoshakasia ja suojaesineet.
Varastointi:	pullot varastoidaan pystyssä väh. +10 °C lämpötilassa. Varastointiaika on n. 12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.