



# ARDEX P2D

## Kruntaine

- Parandab hüdroisolatsiooni veeaurutakistust
- Kiirelt järeltöödeldav
- Hea töödeldavus, ei tilgu
- Väike kulu



### Kasutusala

Kruntaine märgruumidesse. Kasutatakse koos ARDEX S 1-K ja ARDEX 8+9 hüdroisolatsioonidega. ARDEX P 2 D kruntainet saab kasutada kuivadel ja puhastel betoon-, krohv- ja kergbetoonpindadel ning selleks otstarbeks ettenähtud ehitusplaatide pindadel. Aluspind peab täitma märgades ruumides üldiselt kehtivad määrused ja juhised.

Segamisvahet: ARDEX P 2 D on kasutusvalmis vedelik ja seda ei tohi veega lahjendada.

Kipsahtel ja anhüdiit krunditakse ARDEX P 2 D kruntainega kui projektdokumentatsioonis nõutakse suuremat veeaurutakistust kui on võimalik ainult hüdroisolatsioonikihiga saavutada.

### Töötamine

ARDEX P 2 D levitatakse pinnale rulli- või pintsliga.

Kui kruntainet kantakse pinnale kaks kihti, ei ole kihtide vahel kuivamisaja vajalik. ARDEX S 1-K (1,1kg/m<sup>2</sup>) ja ARDEX 8+9 (1,5 kg/m<sup>2</sup>), saab pinnale kanda u.10–30 minutit pärast (+20 °C). Madalamad temperatuurid pikendavad ja kõrgemad lühendavad kuivamisega.

ARDEX P 2 D saab pinnale kanda üle +5 °C temperatuuril (õhk ja aluspind). Lisainformatsiooni hüdroisolatsiooni tootekirjeldusest.

### Pane tähele

Ebakindlates olukordades soovitame proovitööd.

### Oluline

Seondunud (kuivanud) olekus ohutu inimestele ja keskkonnale.

# ARDEX P2D

## Kruntaine

**Tehniliset andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kulu:                 | üks rulli kiht 160 g/m <sup>2</sup><br>kaks rulli kihti 160 g + 90 g/m <sup>2</sup>                  |
| Lisaks:               | enne kasutamist korralikult loksutada  |
| Pakend:               | nõu 5 kg neto  |
| Ladustamine/säilivus: | u. 12 kuud külmumiselt kaitstuna<br>avamata originaalpakendis.<br>Avatud pakend suletakse hoolikalt. |



ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Germany

**13**  
**57169**

Liquid applied watertight covering kits for  
walls and floors in interior wet rooms  
exposed to temperatures between 5 °C and 40 °C  
installed beneath a wearing surface  
ETAG 022-1: Assessment Category II

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimisinõuded ja praktiline kogemus.