# ARDEX STB

## Karminauha

- ARDEX-järjestelmätuote ilmavuototiivistyksiin
- Erityisesti ikkunan ja seinän rajakohdan tiivistykseen
- Synteettinen kumi tarrapinnalla
- Joustava ja halkeamia silloittava
- Kaksiosainen suojapaperi helpottaa asennusta
- Kiinnitys nauhan omalla tarralla tai ARDEX 8+9 -vedeneristeellä
- 2 kokoa: **ARDEX STB 75–15** (leveys 75 mm, pituus 15 m)
  **ARDEX STB 150–20** (leveys 150 mm, pituus 20 m)

**Käyttöalue**
Ikkunan ja seinän rajakohdan ilmavuototiivistyksiin ARDEX-järjestelmätuotteena. Lisätietoja ARDEX-työohjeista www.ardex.fi.

**Tyyppi**
Höyrytiivis synteettinen kumi, jossa toisella puolella tarrapinta ja toisella puolella polypropyleenipintakangas.

**Alustan esikäsittely**
Alustan pitää olla puhdas, kuiva, kantava, luja ja pölytön. Seinä- ja lattiapintojen pitää olla jäykkyydeltään tarkoitukseen sopivia ja kyseisiin rasituksiin tarkoitettuja. Alustan lämpötilan pitää olla +10 °C – +30 °C ja suhteellisen kosteuden rakenteessa alle 85 % Rh.

**Työskentely**
Nauhan oma tarra vulkanoituu useimpiin materiaaleihin. Yleensä suositellaan kuitenkin ARDEX 8+9 -vedeneristeen käyttämistä kiinnittämiseen erityisesti, jos lämpötila on alempi kuin normaali huonelämpötila.

**Ilmavuotiivistys**
Ulkovaipan karmitiivistyksessä kiinnittyminen puhtaaseen ja lujaan karmipintaan nauhan tarralla. Kiinnittyminen betoniin, tiileen ja raakapuuhun ARDEX 8+9 -vedeneristeellä.

**Huomaa**
Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

**Tärkeää**
Ei lasten ulottuville.

RAKENNUSMATERIAALIN PÄÄSTÖLUOKKA M1

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND
Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

# ARDEX STB

## Karminauha

**Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:**

| | |
|---|---|
| Materiaali: | butyylipohjainen synteettinen kumi |
| Paloluokitus: | E (EN 13501) |
| Höyrynläpäisyvastus: | μ = 26176 (EN 1931) |
| Vetolujuus (peel): | 20 N / 50 mm (EN 12316-1) |
| Murtolujuus: | 98 N / 50 mm pitkittäin<br>77 N / 50 mm poikittain |
| Joustavuus: | 70 %, 100 N / 50 mm (EN 12311-2) |
| Asennuslämpötila: | +10 °C – +30 °C |
| Vesitiiveys: | 60 kPa 24 h (EN 1928 Meth B) |
| Paksuus: | n. 1,0 mm |
| Paino: | 1,4 g/cm |
| Lämpötilankesto: | –30 °C – +80 °C<br>tai +160 °C 24 tunnin ajan |
| Pakkaus: | rulla leveys 75 mm ja pituus 15 m<br>rulla leveys 150 mm ja pituus 20 m |
| Varastointi: | n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. |

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

09/2019