



ARDEX AF 270

Linoleum- ja tekstiilkatete liim

- Väike kulu
- Tugev algnake
- Poorsetele aluspindadele
- Eriti keskkonnasõbralik
- Kuivanuna lõhnatu
- Lahustivaba
- Kerge pinnale levitada



Kasutusala

Poorsetele aluspindadele sisetingimustes.

Spetsiaalselt džuudist, korgist ja klaaskiust tagapinnaga linoleumide kinnitamiseks ning lateks tagapinnaga või ilma lateks tagapinnata tekstiilkattematerjalide kinnitamiseks. PUR ja CVT tagapinnaga kattematerjalide osas võtke ühendust ARDEX-i tehnilise nõustamisega. ARDEX AF 270 liimil on eriti hea algnake ning alg- ja lõpptugevus.

ARDEX süsteemitoode:

Koos ARDEX-i tasandussegudega saavutatakse eriti hea tulemus naketugevuse ja siseõhu kvaliteedi osas.

Aluspinna eeltöötlus

Aluspind pead olema sile, kuiv, tugev, kandev ja puhas ning pragude- ta. Võimalik aluspinna parandus tehakse sobiva ARDEX-i tasandussegu ja kruntainega.

Töötamine

Enne kasutamist segatakse liim läbi ja levitatakse sobiva liimikammi- ga, ühtlase kihina aluspinnale. Liimides nn. "hingavaid" kattematerjale, võib need kinnitada ka märjale liimikihile. Liimikihtide ülekatted tuleb vältida. Liimipinna tuuldumisaeg sõltub sisekliimast, aluspinna ja kate- materjali temperatuurist, aluspinna imamisvõimest ning kasutatud lii- mikogusest. Tuuldumisaeg võib olla kuni 10 minutit. Liimimistöodel jär- gitakse ka ala üldiseid ja kattematerjali tootja poolseid juhiseid. Vajadusel tehakse katseliimimine.

Praktiline nõuanne

Märgliimimisel veendutakse, et liim levitatakse alusele ühtlase kihina nii, et kattematerjali tagapind märgub ühtlaselt liimiga. Märgliimimise- ga saavutatakse parem liimitugevus.



ARDEX AF 270

Linoleum- ja tekstiilkatete liim

Pane tähele

Vuugid võib kokku keevitada mitte varem kui 24 h pärast.

Kattematerjal kinnitatakse kleepsulaadsele liimikihile. Liimpind peab olema kleepsulaadne ja pehme, mida kontrollitakse ka liimimise käigus. Umbes 40 minuti pärast kinnitamisest rullitakse kinnitatud materjal vähemalt 50 kg rulliga üle.

Liimimistöödel järgitakse ala üldiseid ja kattematerjali tootja poolseid juhiseid aluspinda maksimaalse niiskuse ja temperatuuri osas. Vajadusel tehakse katseliimine.

Võimalik kuivanud pinnakiht eemaldatakse enne liimi kasutamist. Seda ei tohi liimi sisse segada.

Soovitatavad liimikammid ja -kulu

Kergelt fakture tagapinnaga tekstiil- ja linoleumkattematerjalidele:



TKB B1

Kulu: u. 3,3–3,9 m²/l või 325–375 g/m²

Tugevalt fakture tagapinnaga tekstiil-, kookos- või sisalkattematerjalidele:



TKB B2

Kulu: u. 2,8–3,2 m²/l või 400–450 g/m²

Kulud on arvestatud Pajarito liimikammidega ARDEX-i tasandussegude peal.

Ebakindlates olukordades soovitame katsetööd.

Seondununa kahjutu inimestele ja keskkonnale.

Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Tooraine:	eriplastisegu
Liimkulu:	vastavalt soovitatavale liimikammile
Töötamistingimused	
Temperatuur:	üle +15 °C
Õhu suhteline niiskusesisaldus:	<75 % RH
Tuuldumisaeg:	poorsetel aluspindadel <10 minutit
Paigaldusaeg:	u. 15 minutit (+18 °C ja 65 % RH) Madalamad temperatuurid ja kõrgem suhteline õhu niiskusesisaldus pikendavad eeltoodud aegasid ja võivad põhjustada niiskuse kogunemist kattematerjali alla.
Pesu:	sobib vaht- ja survepuhustuspesu
Kontoritool:	sobib (EN 12529 kohaselt)
Puhastamine:	enne kõvenemist veega
Põrandaküte:	sobib
Pakend:	anum 14 kg neto
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud jahedas ja kuivas külmumiselt kaitstuna avamata anum. Avatud anum suletakse hoolikalt.