



ARDEX P 82

Kruntaine

- Kahekomponendiline
- Siledatele ja tihedatele alustele
- Lahustivaba
- Asendab neopreen kruntainet



Kasutusala

Kruntaine ja nakkesild siledatele ja tihedatele aluspindadele nagu näiteks

- õõnespaneelid ja vaakumbetoonpõrandad tasan dussegu aluskihina
- puitlaastplaadid
- puu
- mosaiikbetoon
- keraamilised plaadid
- klinkerplaadid
- terasplaadid
- kunstlikust ainest pinnakatted
- lakk-, õil- ja plastipõhised värvid
- tasandus- ja kinnitussegude aluspinnana.

Ainult sisetingimustesse.

Töötamine

Komponendid A ja B segatakse 1:1 hoolega kaalu või mahu järgi nii, et tekib ühtlane roosa kruntaine mass. Kasutusaeg on temperatuuril +18 °C – +20 °C umbes 1 tund.

ARDEX P 82 kunstvaik-kruntaine levitatakse õhukese kihina kuivale ja puhtale aluspinnale, millel ei ole naket kahandavaid aineid. Pinnale kantakse pintslil rulli, vahtkummist - või sileda spaatliga. Võib vedeldada 5 % veega, levitavuse parandamiseks.

Tasandus- või kinnitussegu võib peale kanda kui kruntaine on kuivanud läbipaistvaks kelmeks. Kuivamisaeg on u. 1 tund sõltuvalt ventilatsioonist, temperatuurist ja aluspinnast. Madalad temperatuurid ja/või suur õhuniiskus võivad aeglustada kruntaine kõvenemist.

ARDEX P 82

Kruntaine

ARDEX P 82 kunstvaik-kruntaine tekitab hea nakkesilla kõigule tihedatele ja siledatele alustele mis on kindlad, kuivad ja puhtad rasvast, õlist, vahast, tolmust ja muudest naket kahandavatest ainetest.

Tasandus tehakse hiljemalt kaks päeva pärast kruntimist.

Segamislõu- ja vahendid võib puhastada veega vahetult pärast kasutamist. ARDEX P 82 kunstvaik-kruntaine eemaldatakse pindadelt veega, värskena. Seda ei tohi lasta nahale kuivada. Kokkupuudet nahaga tuleb vältida.

Oluline

Sisaldab epoksüvaik/polyamidoamiini. Kahjulik sisse hingatuna, naha kontaktis ja pritsmetena silmadele. Võib esile kutsuda nahaärritust ja tundlikkust.

Aine silma sattumise korral loputatakse hoolikalt veega ja pöördatakse arsti poole. Nahale sattunud aine pestakse vee ja seebiga. Pärast seda kantakse nahale kreemi. Töö ajal kasutatakse kaitseriietust, kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset.

Tehniliset andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Materjali kulu:	100–200 g/m ²
Pakend:	anum 6 kg neto (3+3 kg) anum 2 kg neto (1+1 kg)
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud kuivas, külmumiselt kaitstud, kuid jahedas ruumis, avamata originaalpakendis.