



ARDEX R 4

Pikatasoite

- ARDURAPID-ominaisuus
- Sementtipohjainen
- Puhdas valkoinen
- Pastamainen viimeistelytasoite
- Ilman pohjustusta useimmille alustoille
- Seinä-, katto- ja lattiapinnoille
- Murtumien ja reikien paikkaus ja tasoittaminen
- Osatasoituksiin
- Metall-, sauma- ja kulmalistojen kiinnityksiin
- Päälystys ja maalaus 45–60 minuutin kuluttua
- Nollattavissa



Käyttöalue

Tasoittaminen ja paikkaus seinä-, katto- ja lattiapinnoilla ennen tapetointia, maalausta, dispersiorappausta, seinä- ja lattiapäällysteitä huokoisilla ja tiiviillä pinnoilla. Halkeamien, syvien kolojen ja saumojen täyttö. Lattiapinnoilla tasoittamiseen ja lastan jälkien häivyttämiseen kipsi- ja sementtitasoitepinnoilla. Metall-, sauma- ja kulmalistojen nopeaan kiinnittämiseen.

Sisätiloissa.

0–10 mm paksuuksiin.

Tyyppi

Erikoisementti sisältäen helposti veteen liukenevia muoviaineita ja hienojakoisia täyteaineita.

Sekoitettaessa veteen saadaan pastamainen koostumus, jonka työaika on n. 15 min. ja joka kovettuu jo 30–45 min. kuluessa sitoutumalla ja kuivumalla. Päälystys (parketti ARDEX SMP-liimalla) ja maalaus huokoisilla alustoilla 45 min. ja tiiviillä alustoilla 60 min. kuluttua.



ARDEX R 4

Pikatasoite

Alustan esikäsittely

ARDEX R 4 tarttuu käytännössä kaikkiin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin ilman pohjustusta. Alustan pitää olla kuiva, luja, kantava, karhea ja puhdas.

Sopivat alustat:

- betoni
- sementti- ja kalkkirappaus
- kipsirappaus ja kipsilevyt
- kipsikartonkilevyt
- kipsi- ja sementtipohjaiset tasoitteet
- lastulevyt
- puupinnat
- vanhat liima- ja tasoitepinnat
- muuraus
- keinohartsirappaus
- kipsikuitulevyt
- keraamiset laatat
- luonnonkivet ja mosaiikkibetoni
- pesunkestävät maalit
- vanhat lateksimaalit
- akrylaattimaalit
- alkydihartsimaalit
- maalattu lasikuitutapetti.

Vanhat ja huonosti kiinnittyneet maalit, tapetit ja rappaukset poistetaan.

Työskentely

Työaika on astiassa n. 15 min. Puhtaassa astiassa sekoitetaan puhdas vesi ja jauhe voimakkaasti tasaiseen koostumukseen.

Sekoitusuhde	1 kg	jauhetta
	0,4 l	vettä.

Massan työaika on n. 15 min. +18 °C – +20 °C lämpötilassa. Alemmat lämpötilat pidentävät ja korkeammat lyhentävät työaikaa.

Tiiviillä pinnoilla pitää kerrospaksuuden olla väh. 1 mm. Kovettunut tasoite voidaan jälkitasoittaa samalla tasoitteella.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Huomaa

Tasoitetta ei voida käyttää jatkuvasti märkinä olevissa rakenteissa.

Tärkeää

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Tämän vuoksi iho ja silmät suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa silmiin ottakaa yhteys lääkäriin.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Sekoitusuhde:	n. 0,4 l vettä : 1 kg jauhetta tai n. 1 TO vettä : n. 2 TO jauhetta (TO=tilavuusosa)	
Jauhepaino:	n. 0,85 kg/l	
Tuorepaino:	n. 1,5 kg/l	
Menekki:	n. 1,1 kg/m ² /mm	
Työaika astiassa (+20 °C):	n. 15 min.	
Puristuslujuus:	1 vrk kuluttua	n. 11,0 N/mm ²
	7 vrk kuluttua	n. 15,0 N/mm ²
	28 vrk kuluttua	n. 20,0 N/mm ²
Taivutusvetolujuus:	1 vrk kuluttua	n. 2,5 N/mm ²
	7 vrk kuluttua	n. 3,5 N/mm ²
	28 vrk kuluttua	n. 5,5 N/mm ²
pH-arvo:	tuoreena n. 10–11	
Tuolinpyöränkesto:	kestää	
Pakkaus:	astia 2,5 kg netto	
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.	