



# ARDEX A 30

## Kiirpahtel

- ARDURAPID omadus tähendab kiiret kõvenemist ja vee täielikku seondumist tsemendipõhise tootega
- Tsemendipõhine
- Kiiresti kõvenev
- Keemiliselt kuivav
- Seinte ja põrandate tasandamine ning peenpahteldamine
- 0–5 mm kihipaksustele



### Kasutusala

Betoon, klinker, LECA või FIBO plokkide, Siporex või Aeroc, jm. aluspindade tasandamiseks ja korrigeerimiseks ning aukude paikamiseks.

Pragude ja aukude paikamiseks ning kinnituvahendite ankurdamiseks seinä-, põrandä- ja lae pindadel.

ARDEX A 30 on kõndimiskindel 45 minuti pärast, kaetav kattematerjaliga 2 tunni pärast, talub kontoritooli ratta liiklust.

Ainult sisetingimustesse.

### Aluspinna eeltöötlus

Aluspind peab olema kuiv, stabiilne, tugev, kare ja puhas naket kahandavatest ainetest. Pehmed vees lahustuvad ja halvasti kinni olevad liimijäägid eemaldatakse.

Enamasti tuleb põrandapind enne tasandamist kruntida ja seda oleks soovituslik teha järgnevalt:

Tihedad ja imamisvõimeta aluspinnad krunditakse ARDEX P 82 kahekomponendilise kruntainega.

Poorsed ja imamisvõimelised aluspinnad krunditakse ARDEX P 51 veeslahusega 1:3. Puit ja puitlaastplaadist pinnad krunditakse lahjendamatuna P 51-ga.

Ebakindlates oludes soovitame katsetasandust.

### Töötamine

Puhtasse anumasse kallatakse puhast külma vett. Intensiivse segamise ajal lisatakse segupulber kuni saadakse ühtlane, pastalaadne, klimpideta segumass.

12,5 kg ARDEX A 30 pulbrit segatakse u. 3,25 l veega.

Segu on töödeldav u. 15 min (+18 °C – +20 °C).

Madalamad temperatuurid pikendavad ja kõrgemad lühendavad tööaega.



# ARDEX A 30

## Kiirpahtel

Laudpõrandatel lisatakse tasandussegu ARDEX E 25 lisaine alljärgnevalt:

ARDEX A 30	12,5 kg
ARDEX E 25	1 kg
vesi	3,5 l.

Poorsetel alustel (ka krunditud alustel) levitatakse ARDEX A 30 vähemalt 2 mm kihipaksusega, et tasandussegu moodustaks imamisvõimelise kihi. See kihipaksus annab ka piisava tugevuse kontoritooliratta liikluse alla.

Peale paigaldatava katematerjali temperatuur peab olema vähemalt +15 °C.

ARDEX A 30 võib pinnale kanda 5 mm kihipaksuseni. Üle 5 mm kihipaksuse puhul lisatakse 0,4–0,8 mm terasuurusega liiva 1:3 (u. 4 kg).

### Pane tähele!

ARDEX A 30 ei saa kasutada välistingimustes ega pindadel millel on pidevalt seisev vesi.

Juhul kui tasandussegu peale tuleb ujuvparkett või laminaat, paigaldatakse katematerjali ja tasandussegu kihi vahele 0,20 mm PE kile või samaväärselt tihe aurutõke kinni teibitud paani liitekohtadega.

### Oluline

Sisaldab tsementi. Omab leeliselist toimet. Nahk ja silmad kaitstakse. Võimalikud pritsmed loputatakse hoolikalt veega. Kui nahaärritus kestab tuleb pöörduda arsti poole.

### Tehniliset andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Segamisvahekord:	3,25 l vett : 12,5 kg pulbrit või 1 MO vett : 2,5 MO pulbrit (MO=mahuosa)	
Märgkaal:	u. 1,9 kg/l	
Kulu:	u. 1,25 kg pulbrit/m <sup>2</sup> /mm	
Tööaeg:	u. 15 min. (+20 °C)	
Kõndimiskindel:	u. 45 min. (+20 °C)	
Katematerjaliga kaetav:	u. 2 tunni pärast (+20 °C)	
Survetugevus:	DIN 1164	
	1 päeva pärast	17,0 N/mm <sup>2</sup>
	7 päeva pärast	20,0 N/mm <sup>2</sup>
	28 päeva pärast	30,0 N/mm <sup>2</sup>
Paintetõmbetugevus:	DIN 1164	
	1 päeva pärast	4,0 N/mm <sup>2</sup>
	7 päeva pärast	4,5 N/mm <sup>2</sup>
	28 päeva pärast	6,5 N/mm <sup>2</sup>
Kuulisurvetugevus:	Brinell	
	1 päeva pärast	55,0 N/mm <sup>2</sup>
	7 päeva pärast	63,0 N/mm <sup>2</sup>
	28 päeva pärast	80,0 N/mm <sup>2</sup>
Kontoritooliratas:	talub (vähemalt 1 mm kihipaksus)	
pH-arv:	5 päeva pärast 8	
Pakend:	kott 12,5 kg neto	
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud kuivas ruumis avamata originaalpakendis.	



ARDEX Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
2730 Herlev  
Denmark

**13**  
**30212**

Patching Compound  
EN 13813:CT-C30-F6

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrsi ja eeskirju ning meiepoolseid juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitismäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimisinõuded ja praktiline kogemus.