



4.21 KUIVAN SISÄTILAN KIVIAINESPOHJAISET SEINÄT TASOITUS JA MAALAUUS / TAPETOINTI

Yleistä	Tiili-, harkkomuurauksen, rappauksen ja betonin pinnan pitää olla kuiva, luja, kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Alustan suhteellisen kosteuden enimmäisarvo pintamateriaalivalmistajan ohjeiden mukainen. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
Pienet paikallistasoitukset	Paikallistasoitukset ja paikkaukset tehdään tarvittaessa ARDEX R 4 pikatasoitteella ennen maalausta tai tapetointia.
Ylitasoitukset	
Pohjustaminen	Tasoitettava alusta pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:5.
Tasoitus	Tarvittaessa suuret täytöt, pinnan oikaisut ja pinnan viimeistely tehdään ARDEX A 828 tai ARDEX W 820 -kipsitasoitteella.
Maalaus	Seinämaali/-tapetti asennetaan materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan.