



ARDEX AF 900

Teippiliima

- Liutteenon, erittäin ympäristöystävällinen
- Nopeasti kuivuva
- Pieni menekki
- ARDEX-Järjestelmätuote;
Luotettava lopputulos yhdessä ARDEX-tasoitteiden kanssa



Käyttöalue

Laattapäällysteiden kiinnitys niin, ettei laatta liiku työskenneltäessä juuri liimatun laatan päällä.

Bitumi-/huopa-, PVC- ja PUR- taustaisille tekstiililaatoille huokoisilla ja imemättömillä alustoilla sisätiloissa.

Tyyppi

Lisäaineistettu dispersioseos.

Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla tasainen, kuiva, luja, tasaisesti kantava, puhdas, halkeamaton ja tämän lisäksi myös lattian puristuslujuuden ja taivutusvetolujuuden pitää olla tuleviin rasituksiin riittävä.

Voimakkaasti imukykyiset alustat pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna 1:2 (2 osaa vettä). Tekstiililaattojen kiinnityksessä alustan pitää olla erityisen tasainen. Karkeat alustat tasoitetaan. Vanhojen päällysteiden pitää olla hyvin kiinni alustassa ja ne puhdistetaan vahoista ja muista tartuntaa heikentävistä aineista.

Oikaisut ja tasoitukset tehdään tarkoitukseen sopivilla ARDEX-tuotteilla, jotka pohjustetaan tarvittaessa tarkoitukseen sopivalla ARDEX-pohjustusaineella.

ARDEX-järjestelmäratkaisu

Yhdessä M1-luokiteltujen ARDEX-tasoitteiden kanssa saavutetaan luotettava ratkaisu myös sisäilman suhteen. Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.



ARDEX AF 900

Teippiliima

Työskentely

Päällysteen takapinnasta ja käyttötarkoituksesta riippuen levitetään ARDEX AF 900 alustalle tasaisesti telalla – liimakasautumia vältetään. Liimattaessa päällysteitä asennuselementtien päälle varmistutaan ettei liimaa levitetä elementtien saumoihin. Saumat voidaan peittää tarkoitukseen sopivalla teipillä.

Tuuletusaika riippuu huoneilmasta, alustan ja päällysteen lämpötilasta, alustan imukyvyistä ja käytetystä liimamäärästä. Tuuletusaika on huokoisilla alustoilla vähintään 30 minuuttia ja imukyvyttömillä alustoilla väh. 60 minuuttia. Laattapäällysteet voidaan kiinnittää, kun liima on muuttunut läpinäkyväksi. Päällyste hierotaan tasaisesti kauttaaltaan kiinni.

Huomaa

Päällystetoimittajan ja alan voimassa olevia ohjeita noudatetaan. Tarvittaessa tehdään koekiinnitys.

Päällystelaattojen uudelleenkäyttö

Asennettujen päällystelaattojen uudelleenkäyttö on mahdollista. Irrotus tehdään hitaasti reunasta vetämällä.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Tyyppi:	muoviseos
Menekki:	n. 70–90 g/m ²
Käyttöolosuhteet lämpötila: ilman kosteus (RH):	>15 °C <75 %
Tuuletusaika:	huokoisilla pinnoilla väh. 30 min. imemättömillä pinnoilla väh. 60 min.
Asennusaika:	kuivuttuaan n. 24 h +18 °C lämpötilassa ja 65 % RH. Matalat lämpötilat ja korkea ilman suhteellinen kosteus pidentävät annettuja aikoja ja voivat johtaa kosteuskasaumaan.
Puhdistusaine:	ennen kuivumista vesi
Tuolinpyörä:	kestää DIN EN 12529 mukaan
Vaahtopuhdistus:	kestää
Pakkaus:	astia 10 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk viileässä ja kuivassa, mutta pakkaselta suojattuna avaamattomassa pakkauksessa. Avattu astia suljetaan huolellisesti.