



3.31 ALLASHUONEEN KIVIAINESPOHJAISET SEINÄT (ARDEX 8+9 -JÄRJESTELMÄ)

Yleistä	<p>Tiili-, harkkomuurauksen, rappauksen ja betonin pinnan pitää olla kuiva, luja, kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Sementtiliimakerros poistetaan. Betonialustan kuivumiskutistuman tulee olla tapahtunut siinä määrin, ettei siitä ole haittaa laattojen tartunnalle. Betonialustan suhteellisen kosteuden enimmäisarvo uusissa betonoinneissa 90 % RH ja vanhoilla betonialustoilla 95 % RH. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan vedeneristysjärjestelmä- ja tuote-esitteitä.</p>
Tasointu	<p>Tarvittaessa suuret täytöt ja pinnan oikaisut (3–50 mm) tehdään ARDEX AM 100 -täyttömällä.</p> <p>Tarvittaessa huokostäytöt ja pinnan viimeistely (0–5 mm) tehdään ARDEX B 12 -tasoitteella.</p>
Vedeneristys	<p>Vedeneristys tehdään järjestelmäsertifikaatin 118/99 mukaisesti ARDEX 8+9 -vedeneristeellä tai ETA-15/0458 arvioinnin mukaisesti ARDEX 8+9 LW -vedeneristeellä. Vedeneriste levitetään vähintään kahteen kertaan. Ensimmäisen levityskerran yhteydessä asennetaan ARDEX-vahvistusnauhat nurkkiin ja materiaalien vaihdoskohtiin. Lämpivientien tiivistys valitulla pastamaisella ARDEX 8+9 tai ARDEX 8+9 LW -vedeneristeellä tai ARDEX-lämpivientikappaleilla.</p> <p>Vedeneristeen menekki 1,5 kg/m² ja ohjeellinen kuivakalvovahvuus 0,8 mm.</p> <p>Vaadittaessa suurempaa vesihöyrynvastusta käytetään vedeneristeen alla ARDEX P 2 D -höyrynsulkua (Kosteusluokan 1 rakennuskohteissa RIL 107–2012).</p> <p>Vedeneristeen kuivuttua laatoituksen rajakohtiin, joihin tullaan asentamaan märkätilasilikoni asennetaan vedeneristeen päälle ARDEX SK 4 PROTECT -viiltosuojanauha nauhan omalla tarralla. Viiltosuojanauha estää silikonin 3-pistetartunnan ja suojaa vedeneristettä silikonin vaihtotyön yhteydessä.</p>
Laatoitus	<p>Seinälaatta kiinnitetään ARDEX X 77 tai ARDEX X 77 W -kiinnitysllaastilla (SFS EN 12004 luokituksen mukaan C2 T(T)E(E) S1).</p> <p>Laatoituksen liikuntasauvat toteutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Kiinnitysllaasti poistetaan laatoitustyön yhteydessä joustavilla saumamassoilla saumattavista saumoista.</p>
Saumaus	<p>Laattojen saumaus tehdään ARDEX RG 12 tai ARDEX WA -epoksisaumalla (EN 13888 luokituksen mukaan RG). Epoksituotteet kestävät enemmän kemiallista rasitusta kuin sementtipohjaiset tuotteet.</p> <p>Seinäpintojen saumauksessa voidaan käyttää myös tapauskohtaisesti sementtipohjaista ARDEX G6 FLEX (1–6 mm) tai ARDEX G8S FLEX (1–6 mm) -saumalaastia (EN 13888 luokituksen mukaan CG 2 WA).</p> <p>Rajakohtien joustavat saumat tehdään ARDEX SN -märkätilasilikonilla.</p>