



4.16 KUIVAN SISÄTILAN BETONILATTIAN PÄÄLLYSTYS MOSAIKKIPARKETILLA

- Yleistä** Betonin pinnan pitää olla kuiva, luja, kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Sementti-liimakerros poistetaan. Alustan tartuntavetolujuuden vähimmäisarvo 1,2 N/mm². Alustan suhteellisen kosteuden enimmäisarvo parkettivalmistajan ohjeiden mukainen. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
- Injektointi** Tarvittaessa lattiahalkeamat injektoidaan ARDEX P 10 SR -pikakorjaushartsilla.
- Pohjustaminen** Alusta pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:5.
TAI
Jos tarvitaan alkalisuojaa betonin emäksisyyttä vastaan, käytetään ARDEX P 40 MS, ARDEX EP 1400, ARDEX EP 2000 tai ARDEX EP 2001 W -höyrynsulkutuotteita. Höyrynsulku asennetaan betonin pintaan estämään alustan kosteuden ja tätä kautta myös alustan korkean pH:n tasaantumista pintarakennejärjestelmään. Pohjustuksessa noudatetaan tällöin höyrynsulkutuotteen ohjeita.
- Saneerauslattialämmitys**
Saneerauskaapeli tai lämpömatto kiinnitetään huolellisesti pohjustettuun alustaan.
- Tasointu** Lattiantasointu ja lattialämmityksen peittäminen tehdään (3–30 mm) ARDEX K 70 -oikaisumassalla. Lattialämmityskaapelin päällä pitää olla 10 mm tasoitekerros.
Ylitasoitukset ilman lattialämmitystä tehdään (2–10 mm) ARDEX K 14 -itsetasoittuvalla tasoitteella. Välipohjustus tehdään ennen tasointua 1:5 veteen laimennetulla ARDEX P 51 -pohjustusaineella.
- Parketin liimaus** Mosaiikkiparketit kiinnitetään ARDEX AF 480 MS -SMP polymeeri parkettiliimalla.
- Lattialämmityksen kytkentä**
Lattialämmitys kytketään vaiheittain päälle aikaisintaan 7 vrk kuluttua lattian päällystämisestä.