



5.4 BETONI-, TIILI- JA SEMENTTIRAPPAUSPINTOJEN PAIKKAUS JA TASOITUS SEINÄPINNOILLA ULKOTILOISSA

Yleistä Tartuntapinnan pitää olla karhea, luja, kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Sementtiliimakkerros poistetaan. Betonialustan kuivumiskutistuman tulee olla tapahtunut siinä määrin, ettei siitä ole haittaa pintamateriaalin tartunnalle. Alustan suhteellisen kosteuden enimmäisarvo pinnointe valmistajan ohjeiden mukainen. Massojen liian nopeaa kuivumista (kesällä auringonpaiste) on vältettävä. Työn aikana on ilman ja rakenteen lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.

Betoniterästen korroosiosuojaus

Teräspinnat puhdistetaan ja suojataan ARDEX B 16 -korroosiosuojalaastilla (PCC R4) tai muulla tarkoitukseen sopivalla korroosiosuojakäsittelyllä. Korroosiosuojalaastilla voidaan tehdä myös kolotäyttöjä ja pinnan oikaisuja 5–70 mm kerrospaksuuksissa.

Tasointus Kolotäytöt ja pinnan oikaisu (5–30 mm) tehdään ARDEX AM 100 -täyttömässä. Täyttömässä työstetään hyvin alustaan kiinni ennen varsinaista tasointusta.

Tarvittaessa osittain tasointukset (2–30 mm) tehdään ARDEX A 46 -tasointteella. Tasointe työstetään hyvin alustaan kiinni.

Pinnoitteen/maalin asennus

Seinäpinnoite/-maali levitetään pinnoitevalmistajan ohjeiden mukaisesti noudattaen sekä kokonaan, että osittain tasointettaville alustoille. Pohjamaalausta suositellaan aina, kun värieron mahdollisuus on olemassa.