



ARDEX RF

Pahtel tuubis

- Kuivamiskahanemiseta
- 12 mm kihipaksuseni ühe levituskorruga
- Ülevärvitav
- Paindlik
- Lahustivaba
- Lihvitav



Kasutusala

Sise- ja välistingimused. Seinad ja põrandad.

- Aukude, pragude ja kahjustunud kohtade paikamine
- Kuivade tarindite vuukidesse, mille deformatsioonid ei ole suured, nagu näiteks põrandaliistud, avatäidete ja seina ühenduskohad ning seina- ja laetarindite ühenduskohad.
- Puit-, betoon-, krohv-, müüritis- ja kipskartongpindadele ning muudele samalaadsetele pindadele.

Tüüp

Kasutusvalmis ja akrüülipõhine 1-komponendiline lahustivaba kerge pahtel täitmiseks ja tasandamiseks.

Töötamine

Augud ja praod saab täita 12 mm kihipaksuseni. Töötamiseks sobib tavaline terasest pahtlilabidas. Vajadusel võib järgneva pahtlikihi pinna le kanda 1–2 h pärast. ARDEX RF saab sõltuvalt kihipaksusest lihvide 3–48 h pärast. Pahtlikihi saab selleks sobiva värviga üle värvida, pärast seda kui pahtel on täielikult kuivanud.

Märgkoormustes (näit. välistingimustes) tuleb ARDEX RF kaitsta selleks otstarbeks sobiva värvikihiga.



ARDEX RF

Pahtel tuubis

Aluspinna eeltöötlus

Aluspind peab olema kuiv, kandev, tolmuva ja puhas.

Aluspind	kruntimata	krunt
Siporex	✓	
Betoon	✓	
Müüritis pinnad	✓	
Kips	✓	
Lubiliiv tellis (Silikaattellis)	✓	
Kipspahtel	✓	
Kipskartong- ja kipskiudplaat	✓	
Tsementkiudplaat	✓	
OSB-plaat DIN EN 300	✓	
Laastplaat P4 – P7	✓	
Keraamiline plaat		ARDEX P 82
Looduskivi		ARDEX P 82
Akrüüllakk ja -vaik		ARDEX P 82
Pinnatud dekoratiivkrohv	✓	
Lateksvärv	✓	
Mineraalne hõõrdekrohv		ARDEX P 82
MG 2 lubitsementsegu	✓	
MG 3 tsementsegu	✓	
MG 4 kipsisegu	✓	
Kunstvaikkrohv		ARDEX P 82

Ebakindlates tingimustes soovitame proovitööd.

ARDEX RF

Pahtel tuubis

Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt

Tera suurus	<0,2 mm
Paigaldustemperatuur	+5 °C – +35 °C
Temperatuuritaluvus	–25 °C – +80 °C
Deformatsioon	maksimaalselt 5 %
Shore-tugevus	u. 50
Penetratsioon (DIN 51579 / 5 sek.)	230 ±30 1/10 mm
Valgumine (ASTM 2202)	≤2 mm
Nahastumine	u. 5 min.
Märgistamine vastavalt GHS/CLP määrusele	Mittekohaldatav
Märgistamine vastavalt ADR-ile	Mittekohaldatav
EMICODE	EC 1 PLUS = eriti väiksed emissioonid
GISCODE	D1 = lahustivaba
Pakend	tuub (padrun) 310 ml
Ladustamine/säilivus	12 kuud kuivas ruumis avamata originaalpakendis külmumiselt kaitstuna.

Tekninen neuvonta

tel. +358 9 6869 140

email: ardex@ardex.fi

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany**19**
32419Air drying dual-purpose compound
EN13963:2005/AC:2006

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitismäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimisnõuded ja praktiline kogemus.