



ARDEX G 10

Premium-saumauslaasti

- Sementtipohjainen
- Keraamisten laattojen ja luonnonkivien saumaamiseen
- Henkilöliikenteen alle
- Hyvä sävyn pysyvyys
- 1–10 mm saumaleveyksiin
- Hyvä tartunta laatan kantteihin
- Helppo saumaus pitkällä pesuajankohdalla
- Ei pala kiinni



Käyttöalue

Keraamisten laattojen, luonnonkivien ja betonilaattojen saumaamiseen 1–10 mm saumaleveydellä. Lattioille ja seinille, ulko- ja sisätiloissa.

Tyyppi

Sementtipohjainen Premium-saumauslaasti erityisillä täyte- ja lisäaineilla:

- sileä sauma
- paras mahdollinen työstettävyyys
- hyvä sävyn pysyvyys
- riippumaton luonnonkiven vedenimukyvyistä
- pitkä pesuajankohta.

Sekoitettaessa veteen saadaan pastamainen ja riittoisa laasti, joka on kevyt levittää, ei pala kiinni, täyttää hyvin ja tarttuu hyvin laatan kantteihin.

Ominaisuudet

ARDEX G 10 on hienojakoinen Premium-saumauslaasti, joka on kevyttä ja vettä hylkivää, säilyttäen hyvin päällysteen arvon, ulkonäön ja käytettävyyden.

Työskentely

Puhtaassa astiassa sekoitetaan puhdas vesi ja ARDEX G 10 -jauhe taivasteeseen pastamaiseen koostumukseen koneellisesti. 2–3 minuutin odotusajan jälkeen sekoitetaan laasti vielä kertaalleen voimakkaasti.

Sekoitusuhde: 5 kg ARDEX G 10 -jauhetta sekoitetaan noin 1,7 litraan vettä.

Laasti on käyttökelpoinen +20 °C lämpötilassa noin 30 minuutin ajan. Korkeammat lämpötilat lyhentävät ja alemmat pidentävät työaikaa.

Laastilla on hyvä täyttävyyys ja se on helppo levittää saumakumilla saumoihin.

Lyhyen sitoutumisajan jälkeen esipestään ARDEX G 10 -laasti 15–45 minuutin pesuajan kuluessa riippumatta käytetystä laattatypistä, minkä jälkeen lyhyen odotusajan jälkeen tehdään viimeistelypesu. Huomioikaa erityisohjeemme työskentelyyn ja viimeistelyyn.

Pidemmän odotusajan jälkeen kostutetaan pinta, mikä helpottaa pesua. Jäljelle mahdollisesti jäänyt laastiharso voidaan poistaa kostealla sienellä myöhemmin.

ARDEX G 10 voidaan asentaa yli +5 °C lämpötilassa.



ARDEX G 10

Premium-saumauslaasti

Huomatkaa!

Sementtipohjainen sauma ei ole haponkestävä. Happamat puhdistusaineet kuten sitruunahappo, etikkahappo ja muut happovalmisteet voivat vahingoittaa saumaa. Suosittelemme laattapintojen puhdistukseen neutraaleja puhdistusaineita.

Yleisesti

Lämminvesi- ja uima-altaissa suosittelemme sementtipohjaisten saumojen sijaan ARDEX WA ja ARDEX RG 12 -epoksisaumojia. Huolimatta saumauslaastien hyvästä kestästä mikrobeja vastaan ei säännöllistä laattapintojen hoitoa ja puhdistusta saa laiminlyödä.

Haluttu saumasävy

Värimallit ovat vain suuntaa antavia ja työtekniikka vaikuttaa saumasävyyn toteutumiseen. Halutunlaisen saumasävyyn saamiseksi tehdään aina koesaumaus.

Tasavärisyys

Saumassa voi esiintyä laikkuutta johtuen

- laatan reunojen epätasaisesta imukyvystä
- heti saumauksen jälkeen pintaan jätetystä vesikalvosta
- kalkkisesta vedestä
- työtekniikasta.

Uuden saumauksen laikkuutta voidaan yleensä tasata jälkikastelulla.

Lisäksi

Sisältää Portland-sementtiä. Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavan silmävaurion. Voi rasittaa hengitystiehyitä.

Ei lasten ulottuville. Silmät suojataan ja käytetään suojakäsineitä.

IHOKOSKETUKSESSA: Pestään runsaalla vedellä ja saippualla.

AINEEN JOUTUESSA SILMÄÄN: Huuhdellaan huolellisesti muutama minuutti vedellä.

Mahdolliset piilolinssit poistetaan. Jatketaan huuhtelua.

Pölyn hengittämistä vältetään. Säilytetään kuivassa tilassa.

Sisältö / astia kierrätetään paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten ohjeiden mukaan. Sitoutuneessa tilassa vaaraton ekologisesti ja fysiologisesti.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Sekoitusuhde:	n. 1,7 l vettä : 5 kg jauhetta	
Jauhepaino:	n. 1,1 kg/l	
Tuorepaino:	n. 1,8 kg/l	
Menekki:	jauhekulutus kun sauman leveys on 3 mm ja syvyys 5 mm	
	60x60 cm laatta	n. 0,10 kg/m ²
	30x60 cm laatta	n. 0,15 kg/m ²
	30x30 cm laatta	n. 0,20 kg/m ²
	15x15 cm laatta	n. 0,35 kg/m ²
	10x10 cm laatta	n. 0,45 kg/m ²
	Materiaalihukka on työtavasta ja laatasta riippuen 0,05–0,2 kg/m ² .	
Työskentelyaika (+20 °C):	n. 30 min.	
Kävelykelpoinen (+20 °C):	n. 3 h	
Kuulapuristuslujuus:	1 vrk kuluttua	n. 27 N/mm ²
	3 vrk kuluttua	n. 43 N/mm ²
	7/28 vrk kuluttua	n. 48 N/mm ²
Pakkaus:	muoviasia 5 kg netto	
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.	

Toimitaan väreissä:

valkoinen
pergamon
hopeanharmaa
vaaleanharmaa
hiekanharmaa
harmaa
sementinharmaa
kivenharmaa
basalitti
antrasiitti
jasmin
bahamabeige
hiekkabeige
jurabeige
harmaanruskea
balinruskea
tummanruskea

Kaikki ARDEX-saumauslaastien värimallit ovat vain suuntaa antavia. Värisävyyn sopivuus laattaan varmistetaan aina koetyöllä.