



# ARDEX AF 830

## Fiksaatorliim

- Lahustivaba
- Kiirelt kuivav
- Väike kulu
- Plaat/mattkatete kinnitamine nii, et plaat ei liigu, kui samaaegselt töötatakse just liimitud plaadi peal
- ARDEX-i Süsteemitooide;  
Koos ARDEX-i tasandussegudega usaldusväärne lõpptulemus.



### Kasutusala

Bituumen/viit-, PVC-, PUR- taustaga tekstiilkattematerjalide kinnitamiseks poorsetele ja ka imamisvõimeta aluspindadele sisetingimustes.

Ka LVT-kattematerjalide paigaldamiseks, mille pikkus on maksimaalselt 120 cm.

### Tüüp

Lisaainetega dispersioonisegu.

### Aluspinna eeltöötlus

Aluspind peab olema sile, kuiv, tugev, ühtlase kandevõimega, puhas ja pragudeta. Lisaks sellele peab ka põranda surve- ja paindetõmbetugevus olema piisav tulevastele koormustele.

Põrandakattematerjali kinnitamisel aluspinnale peab aluspind olema eriti sile. Krobelised aluspinnad tasandatakse. Vanad aluspinnale alles jäävad pinnakattematerjalid peavad olema hästi aluspinnal kinni ja need puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest.

Parandused ja tasandused tehakse selleks sobivate ARDEX-i toodetega, mis krunditakse vajadusel selleks otstarbeks sobiva ARDEX-i kruntainega.

### ARDEX-i Süsteemlahendus

Koos ARDEX M1 klassifikatsiooniga tasandussegudega saavutatakse usaldusväärne lahendus ka sisekliima osas. Tooted on seondununa ohutud inimestele ja keskkonnale



# ARDEX AF 830

## Fiksaatorliim

### Töötamine

Enne kasutamist segatakse liim läbi. Sõltuvalt pinnakatte taustmaterjalist ja kasutusala levitatakse ARDEX AF 830 aluspinnale rulliga ühtlase kihina – liimiklompide teket vältides. Liimides pinnakattematerjale paigalduselementide peale, tuleb veenduda selles, et liimi ei levitata elementide vuukidesse. Vuugid saab katta selleks sobiva teibiga.

Tuuldumisaeg sõltub õhutemperatuurist ja -niiskusest, aluspinna ja kattematerjali temperatuurist, aluspinna imamisvõimest ja kasutatavast liimikogusest. Tuuldumisaeg on poorsetel aluspindadel vähemalt 30 min. ja imamisvõimeta aluspindadel vähemalt 60 min..

Plaat/mattkattematerjalid saab kinnitada kui liim on muutunud läbipistvaks. Kattematerjal silutakse kogu ulatuses ühtlaselt kinni.

### Pane tähele

Liim on testitud koos Ege kattematerjali tarnijaga. Eriala üldiseid kehtivaid nõudeid järgitakse. Vajadusel tehakse katsetöö.

### Pinnakatteplaatide taaskasutus

Paigaldatud viiltaustaga plaatide/mattide taaskasutamine on võimalik. Need saab eemaldada servast aeglaselt üles tõmmates. Bituumen-, PVC-, PUR- ja muude taustmaterjalidega plaatide eemaldamine ja taaspaigaldamine ei ole võimalik kõrge nakketugevuse tõttu.

### Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Tüüp:	plastisegu
Kulu:	u. 120–140 g/m <sup>2</sup>
Paigaldustingimused	
temperatuur:	>+15 °C
õhuniiskus (RH):	<75 %
Tuuldumisaeg:	20–30 min.
Paigaldusaeg:	u. 3 h Eelmainitud ajad kehtivad +18 °C ja 65 % RH niiskuse juures. Madalad temperatuurid ja kõrge õhuniiskus pikendavad eelmainitud aegasid ja võivad põhjustada niiskuse kogunemist paigaldatud materjali alla.
Puhastamine:	enne kõvenemist veega
Tooliratas:	talub DIN EN 12529 kohaselt
Vahtpuhastus:	talub vaht- ja survepuhastuspesu
Pakend:	anum 10 kg neto
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud jahedas ja kuivas külmumiselt kaitstuna avamata pakendis. Avatud anum suletakse hoolikalt.