



7.1 KÕETAVA GARAAŽI PÕRANDA TASANDAMINE JA KATMINE

- Üldist** Betooni pind peab olema kare, tugev, stabiilne ja puhas naket nõrgendavatest ainetest. Tsemendi-piima kiht eemaldatakse. Betoonist aluspinna kuivamiskahanemine peab olema toimunud sel määral, et see ei kahjustaks peale tulevaid materjalikihte. Aluspinna minimaalne nakketõmbetugevus on 2,0 N/mm². Aluspinna suhtelise niiskuse maksimaalväärtus peab olema kattematerjali tootja juhiste kohane. Jälgige lisaks käesolevale materjali tarnija tootekirjeldusi.
- Injekteerimine** Vajadusel injekteeritakse põrandapraod ARDEX P 10 SR kiirparandusvaiguga.
- Betoneerimine** Aukude ja süvistatud lõhede täimine ning põrandavalu tehakse vajadusel ARDEX A 38 tsemendist ja 0–8 mm granulatsiooniga ARDEX-i liivast valmistatud betooniga või ARDEX A 38 MIX kuivbetoonist valmistatud betooniga, nakkemasiiga töödeldud aluspinnale.
- Nakkemass tehakse ARDEX A 18 nakkeseugust. Nakkemass harjatakse tugevalt surudes aluspinnale kinni. Betoonivalu tehakse märjale nakkemassi kihile.
- Kruntimine** Betoonpinnad krunditakse ARDEX P 51 kruntaine 1:3 vesilahusega. Kruntimist korratakse pärast esimese kihi kuivamist ARDEX P 51 kruntaine 1:1 vesilahusega.
- Tasandus** Põranda kalle 1:80.
- Vajadusel tehakse aukude täited ja osalised tasandused enne pinna tasandust ARDEX A 45 paikamismassiga. Paigatud ja osaliselt tasandatud alad krunditakse enne pinna tasandamist lõigu *Kruntimine* kohaselt.
- Pinna tasandamine (5–50 mm) tehakse ARDEX K 80 tööstuspindade tasandusseguga.
- Põrandakattematerjali paigaldus**
- Garaaži põrandakattematerjalid paigaldatakse materjali tootja juhiste kohaselt.