



### 7.3 TÖÖSTUSE PÕRANDA TASANDAMINE ENNE PINNAKATTEMATERJALI

Üldist	Betooni pind peab olema kuiv, tugev, stabiilne, kare ja puhas naket nõrgendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Aluspinna nakketõmbetugevus suurte koormuste korral peab olema vähemalt 2,0 N/mm <sup>2</sup> . Aluspinna suhtelise niiskuse maksimaalne tase peab olema pinnakattematerjalide valmistaja nõuete kohane. Jälgige lisaks käesolevale ka materjalitootja tootekirjeldusi.
Injekteerimine	Vajadusel injekteeritakse põrandapraod ARDEX P 10 SR kiirparandusvaiguga.
Betoneerimine	Aukude ja süvistatud lõhede täimine ning põrandavalu tehakse vajadusel ARDEX A 38 tsemendist ja 0–8 mm granulatsiooniga ARDEX-i liivast valmistatud betooniga või ARDEX A 38 MIX kuivbetoonist valmistatud betooniga, nakkemasiiga töödeldud aluspinnale.  Nakkemass tehakse ARDEX A 18 nakkesevast. Nakkemass harjatakse tugevalt surudes aluspinnale kinni. Betoonivalu tehakse märjale nakkemassi kihile.
Kruntimine	Kasutades ARDEX K 80 korrigeerimismassi krunditakse betoonpinnad ARDEX P 51 kruntaine 1:3 vesilahusega. Kruntimist korratakse pärast eelmise kihi kuivamist ARDEX P 51 kruntaine 1:1 vesilahusega.  Kasutades ARDEX K 301 tasandussegu krunditakse betoonist aluspind ARDEX P 51 kruntaine 1:7 vesilahusega.
Tasandus	Põranda tasandamine 5–50 mm tehakse ARDEX K 80 korrigeerimismassiga või 2–20 mm ARDEX K 301 isetasanduva tasandusseguga.
Pinnakatte paigaldamine	Põranda pinnakattematerjal paigaldatakse tootja juhiseid järgides.