



# ARDEX E 90

## Lisaaine kinnitussegudele

- Teeb kinnitussegust vett hülgava
- Parandab segu sitkust
- Sobib ka välistingimustesse, näiteks rõdudele ja fassaadidele



### Kasutusala

ARDEX E 90 on kinnitussegudele mõeldud lisaaine, mis parandab segu sitkust ja teeb sellest vett hülgava.

Nii tasastele ja tihedast materjalist aluspindadele kui ka siledatele ja imavatele pindadele.

Spetsiaalselt suurte plaatide kinnitamiseks ja objektidele, kus aluspinnamaterjali mahumuudatused on võimalikud.

Lisaaine kasutamine annab spetsiaalse kinnitussegu, millel on S2 kategooria omadused EN 12002 kohaselt.

### Töötamine

Kalla puhtasse segunõusse ARDEX E 90 lisaaine ja puhas külm vesi. Intensiivse segamise ajal lisa segupulber. Tulemuseks on ühtlase koostisega, pastalaadne, ilma klimpideta segumass.

### Segamisvahekord

Kinnitussegu		ARDEX E 90	vesi
ARDEX X 77	20 kg	3,6 kg	7,2 l
ARDEX X 77 W	20 kg	3,0 kg	6,0 l
ARDEX X 77 S	12,5 kg	1,75 kg	3,5 l
ARDEX X 78	20 kg	2,8 kg	5,6 l
ARDEX X 90 Outdoor	20 kg	2,6 kg	5,3 l
ARDEX N 23 W	20 kg	2,65 kg	5,35 l.

Segu koostist saab muuta veekogust veidi lisades või vähendades.

### Pane tähele

Lisaainet saab kasutada ainult keraamiliste plaatide kinnitamiseks. Ei sobi basseinidesse. Lisaaine lisamine lühendab segu töö- ja paigaldusaega. Enne kasutamist tutvuge kinnitussegu tootejuhendiga.

### Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Pakend:	anum 4,5 kg neto
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud kuivas ruumis külmumiselt kaitstuna avamata originaalpakendis.

ARDEX OY  
ESPOO - FINLAND  
Tel. +358 (0) 9 6869 140  
ardex@ardex.fi  
www.ardex.fi

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrsi ja eeskirju ning meiepoolset juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimismõnõud ja praktiline kogemus.