



ARDEX AF 635

Lahustivaba kontaktliim

- Dispersioonipõhine kontaktliim
 - Eriti lai kasutusala
 - Vastupidav plastifikaatoritele
 - Pikk nakkeaeg
 - Eriti väiksed emissioonid
 - ARDEX-i SÜSTEEMITOODE
- Kindel lõpptulemus koos ARDEX-i tasandussegudega



Kasutusala

Dispersioonipõhine kontaktliim alljärgnevate materjalide kinnitamiseks:

- tekstiilkattematerjalid
- ühe- ja mitmekihilised nõelvildid
- džuudist tagapinnaga linoleum
- ühe- ja mitmekihilised PVC-kattematerjalid
- paindlikust vinüülist kattematerjalid
- kummist kattematerjalid
- PVC-liistud
- kõvad soojusisolatsioonimaterjalid.

Poorsetele ja tihedatele aluspindadele.

Aluspinna eeltöötlus

Aluspind peab olema ühetasane, kuiv, tugev, ühtlase kandevõimega, puhas, pragudeta ja lisaks sellele peavad aluspinna surve- ja paindetõmbetugevus olema piisavad tulevastele eksploatatsioonikoormustele.

Aluspinnal korralikult kinni olevad vanad värvikihid jm pinnamaterjalid karestatakse lihvides enne liimimist. Vanad katteliimikihid eemaldatakse. Võimalikud aluspinna korrigeerimised ja tasandused tehakse selleks otstarbeks sobivate ARDEX-i tasandussegudega ja krunditakse vajadusel sobiva ARDEX-i kruntainega.

Töötamine

Vajadusel puhastatakse pinnakattematerjali tagapind enne liimimist.

Liim levitatakse pinnale selleks otstarbeks sobiva pintsli või rulliga (7–9 mm karvapikkus). Liimi võibatakse ühtlase kihina nii aluspinnale kui ka liimitavale materjalile. Liimikihtide ülekatted ei tohi tekkida.

Väikestel pindade soovitame pintsli kasutamist.

Kui liim on puutekuiv (ei nakku sõrmeotsaga puudutades), võib liimitavad pinnad kokku suruda. Nurdades kasutatakse vajadusel kuumaõhu-puhurit kattematerjali painutamiseks enne kinni surumist.

Pinnakattematerjal paigaldatakse võimalikult täpselt õigele kohale, sest heade nakkeomaduste tõttu ei ole selle asendit pärast paigaldamist enam võimalik korrigeerida. Kui kattematerjal oma kohal kindlustatakse nake kummihaamriga. Paigaldatud pinnakattematerjali võib kohe pärast paigaldamist kasutusele võtta.

Kattematerjali vuukide keevitamine on näiteks looduslikul korgil võimalik 24 h pärast.

Praktiline soovitus

Liimi võib levitada kattematerjali tagapinnale juba eelmisel päeval, kuid mitte kauemaks kui 24 h enne kinnitamist.



ARDEX AF 635

Lahustivaba kontaktliim

Paane tähele

Kattematerjali tarnija/tootja ja eriala kehtivaid nõudeid tuleb järgida. Vajadusel tehakse proovikinnitus.

Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Kasutustemperatuur:	>+15 °C
Õhu niiskus (RH):	<75 % (paigalduse ajal)
Tuuldumisaeg:	u. 30 min. poorsetel aluspindadel
Paigaldusaeg:	24 h sisetingimustes Madalad temperatuurid ja kõrge õhuniiskusesisaldus pikendavad eelmainitud aegasid ja võivad põhjustada niiskuse kogunemist kattematerjali alla. Näidatud ajad põhinevad +18 °C ja 65 RH õhuniiskusele.
Kontoritooliratas:	talub (EN 12529 kohaselt)
Puhastamine:	enne kõvenemist veega
Põrandaküte:	sobib
EMICODE:	EC1 PLUS – eriti väiksed emissioonid
Pakend:	anum 1 kg netto
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud jahedas ja kuivas külmumiselt kaitstuna avamata pakendis. Avatud anum suletakse hoolikalt.