




ARDEX R4 RAPID

Kiirpahtel

- ARDURAPID-omadus
- Tsemendipõhine
- Valget värvi
- Pastalaadne viimistluspahtel
- Enamikule aluspindadele ilma eelneva kruntimiseta
- Sein-, lae- ja põrandapindadele
- Purunenud kohtade ja aukude paikamiseks ja tasandamiseks
- Osaliseks pahteldamiseks
- Metall-, vuugi- ja nurgaliistude kinnitamiseks
- Pinna katmine ja ülevärvimine 45–60 minuti pärast
- Võimalik tasandada “null” kihipaksuseni



Kasutusala

Tasandamine ja paikamine sein-, lae- ja põrandapindadel enne tapeetimist, värvimist, dispersioonkroovi ning enne sein- ja põrandakatematerjale poorsetel ja tihedatel aluspindadel. Pragude, sügavate lohude ja vuukide täitmine. Põrandapindade tasandamiseks ja järeltasanduseks kipsi- ja tsemendipõhistel tasandussegu pindadel. Metall-, vuugi ja nurgaliistude kiireks kinnitamiseks.

Sisetingimustes.

0–10 mm kihipaksustele.

Tüüp

Spetsiaaltsement mis sisaldab vees lahustuvaid plastaineid ja peene fraktsiooniga täiteaineid.

Segades veega saadakse pastalaadne koostis, millel on u. 15 min. tööaega ja mis kõveneb juba 30–45 minutiga seondudes ja kuivades. Pinnakatematerjaliga kaetav (näit. parkett ARDEX SMP liimiga) ja värvimine poorsetel aluspindadel 45 min. ja tihedatel aluspindadel 60 min. pärast.



ARDEX R4 RAPID

Kiirpahtel

Aluspinna eeltöötlus

ARDEX R4 RAPID nakkub praktiliselt kõikidele levinumatele ehitusmaterjalidele ilma eelneva kruntimiseta. Aluspind peab olema kuiv, tugev, kande-, kare ja puhas.

Sobivad aluspinnad:

- betoon
- tsement- ja lubikrohv
- kipskrohv ja kipsplaat
- kipskartongplaat
- kipsi- ja tsemendipõhised tasandussegud
- laastplaadid
- puitpinnad
- vanad liimi- ja pahtlipinnad
- müüritis
- tehisvaikkrohv
- kipskiudplaat
- keraamilised plaadid
- looduskiivid ja mosaiikbetoon
- pesemist taluvad värvid
- vanad lateksvärvid
- akrülaatvärvid
- alküüdvaikvärvid
- värvitud klaaskiudtapeet.

Vanad ja nõrgalt kinnitunud värvid, tapeedid ja krohvid eemaldatakse.

Töötamine

Tööaega on segunõus u. 15 min. Puhtas segunõus segatakse kokku vesi ja segupulber. Segatakse intensiivselt seni kuni saadakse ühtlase koostisega segumass.

Segamisvahekord	1 kg	segupulbrit
	0,4 l	vett.

Segumassil on tööaega u. 15 min. +18 °C – +20 °C temperatuuril. Madalamad temperatuurid pikendavad ja kõrgemad lühendavad tööaega.

Tihedatel aluspindadel peab kihipaksus olema vähemalt 1 mm. Kõvenenud pahtlikihki võib vajadusel sama pahtliga üle tasandada.

Ebakindlates tingimustes soovitage katsetööd.

Pane tähele

Pahtlit ei saa kasutada pidevalt märgades konstruktsioonides.

Oluline

Sisaldab tsementi. Omab leeliselist toimet. Selle tõttu kaitstakse silmi ja nahka. Nahale sattunud aine eemaldatakse hoolikalt loputades. Aine silma sattumise korral võtke ühendust arstiga.

Kõvenenuna kahjutu inimestele ja keskkonnale.

Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Segamisvahekord:	u. 0,4 l vett : 1 kg pulbrit või u. 1 MO vett : 2 MO pulbrit (MO=mahuosa)	
Pulbri kaal:	u. 0,85 kg/l	
Märg kaal:	u. 1,5 kg/l	
Pulbri kulu:	u. 1,1 kg/m ² /mm	
Tööaeg segunõus (+20 °C):	u. 15 min.	
Survetugevus:	1 päeva pärast	u. 11,0 N/mm ²
	7 päeva pärast	u. 15,0 N/mm ²
	28 päeva pärast	u. 20,0 N/mm ²
Paindetõmbetugevus:	1 päeva pärast	u. 2,5 N/mm ²
	7 päeva pärast	u. 3,5 N/mm ²
	28 päeva pärast	u. 5,5 N/mm ²
pH-arv:	märjana u. 10–11	
Tooliratta surve:	talub	
Pakend:	nõu 2,5 kg neto	
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud kuivas ruumis kinnises originaalpakendis.	