



8.11 LEELISEKAITSE ARDEX EP 1400 AURUTÕKKETOOTEGA

Üldist

Tarindi tihedust mõjutavad remonditööd tuleb alati planeerida terviklahendusena. Tihendamise mõju tarindi ehitusfüüsikalisele toimimisele hinnatakse alati projekteerija poolt igal objektil eraldi. Lisaks käesolevale tööjuhendile järgige ka materjalitootja tootejuhendeid.

Kasutusala	ARDEX-i AURUTÕKKETOOTED			
	ARDEX P 40 MS	ARDEX EP 1400	ARDEX EP 2000	ARDEX EP 2001 W
Leelisekaitse	✓	✓	✓	✓
Kapillaarniiskuse kontroll			✓	✓
Tarindiniiskuse kontroll 95 % RH		✓	✓	✓
Tarindiniiskuse kontroll 95 % RH (ilma põrandakütteta)	✓	✓	✓	✓
Tarindiniiskuse kontroll 85 % RH	✓	✓	✓	✓
Kahjulike ainete kontroll		✓	✓	✓

Leelisekaitse paigaldatakse betooni pinnale tõkestamaks aluspinna niiskuse ja seeläbi ka aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi.

Tarindiniiskuse kontrolli alla võtmiseks paigaldatakse aurutõke betooni pinnale tõkestamaks jääkniiskuse ja seeläbi ka aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsiooni.

Kahjulike ainete kontrolli alla saamiseks paigaldatakse betooni pinnale kiht tõkestamaks aluspinna kahjulike ainete, niiskuse ja seeläbi ka aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi ja siseõhku.

Aurutõke leelisekaitsena

Aurutõkketöötlus tehakse ARDEX EP 1400 aurutõkkega kahekihilise töötlusena (300+300 g/m²) tootejuhendi kohaselt. Teisele määrtule kihile puistatakse katva kihina liiva (0,4–0,8 mm), et tekiks nakkekiht servatihendusteks ja põrandatasandussegule. Alternatiivselt võib teha nakkekihi ARDEX P 82 kruntainega.

Põrandapinna tasandamine

Tasandus (2–10 mm) tehakse ARDEX K 14 isetasanduva tasandusseguga või (1,5–15 mm) ARDEX K 33 põrandatasandusseguga. Kattematerjali saab liimida 24 tunni pärast tasandustest (+ 20 °C).

Tööjuhend uuendatud 20.5.2021



Pinnakattematerjali paigaldamine

PVC-disainmaterjalide, paindlik vinüüli, kvartsvinüülplaatide ja kummist kattematerjalide (paksus <4 mm) kinnitamine tehakse ARDEX AF 145 katteliimiga.

Tekstiilkattematerjalide ja linoleumi kinnitamine tehakse ARDEX AF 270 katteliimiga.

Aluspinnale liimitava parketi paigaldus tehakse ARDEX AF 480 MS SMP polümeer parketiliimiga (EC 1 R klassifikatsioon).

ARDEX-i toodete õigesti paigaldamise kindlustamiseks teostab ARDEX-i tehniline tugi praktilist nõustamist ja korraldab sisekliima parandamise töötehnikate koolitusi.

Tööjuhend uuendatud 20.5.2021