



ARDEX P4 READY

Kruntaine sise- ja välistingimustesse

- Kruntaine seinä-, lae- ja pörandapindadele
- Poorsest ja ka tihedast materjalist pindadele
- Spetsiaalselt enne kinnitussegu või seinä ja pörandä tasandussegu
- Kiire kuivamine
- Lahustivaba
- Ühekomponendiline



Kasutusala

Välis- ja sisetäringimustes poorsed ja ka tihedast materjalist pörandä-, seinä- ja laepinnad nagu näiteks:

- betoon
- tsement- ja lubitsementkrohv
- betoon- ja kaltsiumsulfaat aluspinnad
- magneitplaat
- valuasfalt
- terratso
- keraamiline plaat
- veekindel dispersioonvärv
- vana veekindel katteliim
- PVC-kattematerjal
- tasandussegu
- OSB-plaat
- lakitud puitpörand
- laastplaat
- ARDEX-i epoksüpöhine aurutöke.

Enne kinnitussegu või pörandä ja seinä tasandussegu.

Tüüp

Lahustivaba, valge tehisevaigusegu, mis sisaldab lisaaineid ja kvartsläi- vä. Tiksootroopne ja valgumatu koostis.

Aluspinna eeltöötlus

Aluspind peab olema kuiv, tugev, tolmuvaba, puhas ja piisava kande- võimega peale tulevate kattekihtide ja koormuste suhtes.

Töötamine

ARDEX P4 READY on kasutusvalmis ja selle saab pinnale vöobata rulli või pintsliga.

Vöobatakse pinnale ühtlase katva kihina. Lastakse kuivada heledaks kilelaadseks kihiks enne järgmist töötappi.

Poorsetel aluspindadel (mitte magneitpindadel) vöib ARDEX P4 READY lahjendada 10 % veega.

Kuivamisaeg sõltub aluspinna poorsusest ja on üldjuhul +20 °C temperatuuril u. 15–60 minutit. Madalamatel temperatuuridel ja tihedast materjalist pindadel vöib kuivamisaeg pikeneda ja kõrgematel temperatuuridel ning poorsetel pindadel lüheneda.



ARDEX P4 READY

Kruntainne sise- ja välistingimustesse

Avatud nõu suletakse hoolikalt. Avatud toode on kasutuskõlblik mõned päevad pärast avamist.

Nõud ja tööriistad saab kohe pärast töötamist pesta veega.

Saab pinnale kanda üle +5 °C temperatuuril.

Pane tähele

Vees pehmenevad tasandussegu-, värvi- ja liimijäägid tuleb aluspinnalt eemaldada.

Liivkarestuseta ARDEX EP 2000 ja ARDEX EP 2001W aurutõkkepinnad saab töödelda 24 h jooksul pinnalekandmisest ARDEX P4 READY-ga. Pärast kruntainne kuivamist, saab pinna tasandada ARDEX-i toodetega kuni 10 mm kihipaksuseni.

Kaltsiumsulfaat- ja anhüdriitvalupindadel lastakse krundikihil, kuivada 12 tundi enne keraamiliste plaatide paigaldamist.

PVC-pinnad peavad olema tugevasti aluspinnal kinni ja need puhastatakse korralikult enne kruntimist.

ARDEX P4 READY kruntainet ei saa kasutada basseinides.

Ebakindlates olukordades soovitame katsetööd.

Tehniliset andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Kulu:	u. 130–500 g/m ² poorsetel pindadel u. 80–130 g/m ² tihedatel pindadel sõltuvalt aluspinnast ja kasutatud töövahenditest
Kuivamisaeg (+20 °C):	Tihedatel pindadel u. 60 min. Poorsetel pindadel u. 15–60 min. Kaltsiumsulfaat- ja anhüdriitvalupindadel vähemalt 12 h enne kinnitussegu.
EMICODE:	EC1
Pakend:	nõu 8 kg neto
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud külmumiselt kaitstuna avamata originaalpakendis. Avatud anum suletakse hoolikalt ja toode kasutatakse mõne päeva jooksul.