



22.02.2022

8.1 KAPILLAARIKOSTEUS MÄRKÄTILASSA

- Yleistä** Märkätiloissa, joiden alta nousee maakosteutta, ei voida käyttää vedeneristettä kuten muovimattoa tai siveltävää vedeneristettä. Lattia- ja seinärakenteen pitää olla kiviaines pohjaisia. Ohjetta käytetään niissä tapauksissa kun lattiarakenteen kuivattaminen pysyvästi kapillaarikosteuden takia ei ole mahdollista. Lattiabetonin pinnan pitää olla karhea, luja, kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Sementtiliimakerros poistetaan. Tämä rakenne ei korvaa lattian vedeneristettä mutta se estää lyhytaikaisen kosteuden painumisen alustaan, eikä kuitenkaan irtoa maakosteuden noustessa rakenteessa ylöspäin.
- Rakenne kestää kapillaarisesti (imeytymällä) rakenteeseen siirtyvän kosteuden. Jos rakenteessa syntyy paineellista vesirasitusta emme suosittele tätäkään ratkaisua.
- Kosteuden tullessa rakenteessa ylöspäin, saattaa saumalaastiin tulla vaaleita kalkkivärjäytyksiä.
- Seuratkaa tämän selosteen lisäksi materiaalivalmistajan tuote-esitteitä.
- Injektointi** Tarvittaessa lattiahalkeamat injektoidaan ARDEX P 10 SR -pikakorjaushartsilla.
- Betonointi** Tarvittaessa lattiavalu tehdään ARDEX A 38 -sementistä ja 0–8 mm:n ARDEX-hiekasta valmistetulla betonilla tai ARDEX A 38 MIX -kuivabetonista valmistetulla betonimassalla tartuntamassalla käsiteltyyn alustaan.
- Tartuntamassa tehdään ARDEX A 18 –tartuntalaastilla. Tartuntamassa harjataan voimakkaasti painaen kiinni. Valu tehdään märkään tartuntakerrokseen.
- Valun minimikerrospaksuus on 20 mm.
- Tasoitus** Lattiakaltevuus vähintään 1:100.
- Tarvittaessa kolotäytöt ja osittain tasoitukset ennen laatoitusta tehdään (2–30 mm) ARDEX A 46 -korjausmassalla. Tasoite työstetään puhtaaseen lujaan alustaan hyvin kiinni ennen varsinaista tasoitekerroksen kasvattamista.
- Ylitasoitus voidaan tehdä ARDEX K 301 -tasoitteella (2-20 mm). Alusta pohjustetaan ennen tasoitusta ARDEX P 51 pohjustusaineella laimennettuna vedellä 1:7 (1 osa P51). Pohjustuksen annetaan kuivua ennen tasoitusta.
- Laatoitus** Laatta kiinnitetään ARDEX X 78 -kiinnityslaastilla (SFS EN 12004 mukaan C2 E S1). Seinälaattojen kiinnitys tehdään ARDEX X 77 tai ARDEX X 77 W -kiinnityslaastilla (SFS EN 12004 mukaan C2 TE S1). Laastikampa valitaan alustan tasaisuuden ja laattakoon mukaan siten, että saavutetaan 100 % tartunta laatan ja alustan välillä.
- Saumaus** Lattialaatoitus jaetaan laatoituksen liikuntasaumakenttiin SisäRYL 2013 Kohdan 541.4.1.1.2 Laatoituksen liikuntasauma mukaisesti. Kun laatoitus jatkuu huoneesta toiseen, laatoituksen liikuntasauma tehdään oviaukon kohdalle laattajakkoon.



22.02.2022

Tiiviiden laattojen saumaus (saumaleveys 1–6 mm) tehdään ARDEX G8S -saumalaastilla (EN 13888 mukaan CG 2 WA).

Keraamisten laattojen saumaamiseen 1–10 mm saumaleveydellä voidaan käyttää myös ARDEX G 10 -Premium-saumalaastia (EN 13888 mukaan CG 2 WA)

Rajakohtien joustavat saumaukset tehdään ARDEX SN tai ARDEX SE -märkätilasilikonilla riippuen käytetystä saumaväristä.