



22.02.2022

6.5 MARMORI LUBJAKIVI KINNITAMINE SISETINGIMUSTES

Üldist Aluspind peab olema piisavalt jäik ja tugev looduskivist plaatide kinnitamiseks. Pind peab olema stabiilne ja puhas narket nõrgendavatest ainetest. Betoonaluspinna kuivamiskahanemine peab olema sellel määral ära toimunud, et see ei nõrgendaks plaatide kinnitumist. Aluspinna suhtelise niiskuse sisaldus ei tohi ületada 90% RH. Jälgige lisaks käesolevale ka materjali tootekirjeldusi.

Plaatimine Marmor kinnitatakse ARDEX S 27 W Microtec looduskivi kinnitusseguga (SFS EN 12004 klassifikatsiooni kohaselt C2 FTE S1). Segukamm valitakse vastavalt aluspinna tasetasuse, plaadi suuruse ja paksuse järgi nii, et saavutatakse 100% nake (seguga kaetus) plaadi ja aluspinna vahel.

Vuukimine Plaaditav pind jagatakse deformatsioonivuukidega Sise RYL 2013 Lõigu 541.4.1.1.2 Deformatsioonivuuk plaatimisel kohaselt. Juhul kui plaaditav põrand jätkub ühest ruumist teise, tehakse deformatsioonivuuk ukseauguga kohakuti asetsevasse plaadi vuuki.

Plaatide vuukimine (< 8 mm) tehakse ARDEX MG marmori vuugiseguga (EN 13888 klassifikatsiooni kohaselt CG 2 WA).

Piirnemiskohad ning deformatsioonivuukide vuukimine tehakse ARDEX ST looduskivisilikoonega.