



22.02.2022

6.6 MOSAIIGI IMITATSIOONPLAATIDE KINNITAMINE JA VUUKIMINE SISETINGIMUSTES

Üldist Aluspind peab olema piisavalt jäik ja tugev mosaiigi imitatsioonplaatide kinnitamiseks. Aluspind peab olema stabiilne ja puhas naket nõrgendavatest ainetest. Betoonaluspinna kuivamiskahanemine peab olema sellel määral ära toimunud, et see ei nõrgendaks plaatide kinnitumist. Jälgige lisaks käesolevale ka materjali tootekirjeldusi.

Plaatimine

Mosaiigi imitatsioonplaadid kinnitatakse ARDEX X 77 või ARDEX X 77 W kinnitusseguga (SFS EN 12004 klassifikatsiooni kohaselt C2 TE S1). Kokkupuutuvate servadega plaadid paigaldatakse ilma vuuginööri.

Uutes vähemalt 1 kuu heades kuivamistingimustes kuivanud massiivbetoonides, milles on oodata kuvamiskahanemisest põhjustatud deformatsioone, kinnitatakse plaadid ARDEX S 48 kinnitusseguga (SFS EN 12004 klassifikatsiooni järgi C2 FT S2).

Vuukimine

Mosaiigi imitatsioonplaadid vuugitakse ARDEX G6 või ARDEX G 10 vuugiseguga (EN 13888 klassifikatsiooni kohaselt CG 2 WA). Imamisvõimelised plaadi vuugid niisutatakse eelnevalt veega. Vuugisegu levitatakse vuukidesse kõvast kummist vuugihõõrutiga nii, et kõik vuugid täituvad.

Pärast vuugisegu pinna tardumist (u. 30-60 min.) hõõrutakse vuugipinda valge hõõrumiskäsnaga (karhunkieli). Nii saadakse sile vuugi pind ja samas eemaldatakse ka vuugisegu jäägid plaadi pinnalt.

Pärast vuugisegu kõvenemist (u. 1-1,5 h) niisutatakse vuugitav pind pesukäsnaga ja lastakse niiskusel hetke mõjuda. Lõplik vuukiide viimistlemine tehakse ettevaatlikult, niiske pesukäsnaga.

Pinna puhastamine tehakse niiske lapiga, mitte varem kui 4 tundi pärast vuukimist.

Piirnemiskohad (põrand-seinaga ja sein-seinaga) ning deformatsioonivuukide vuukimine tehakse ARDEX SN või ARDEX SE märgruumide silikooniga, sõltuvalt vuugi värvitoonist.