



25.11.2022

8.12 LEELISEKAITSE ARDEX EP 2000 AURUTÖKKETOOTEGA

- Üldist Tarindi tihedust mõjutavad remonditoöd tuleb alati planeerida terviklahendusena. Tihendamise mõju tarindi ehitusfüüsikalisele toimimisele hinnatakse alati projekteerija poolt igal objektil eraldi. Lisaks käesolevale tööjuhendile järgige ka materjalitootja tootejuhendeid.

	ARDEX-i AURUTÖKKETOOTED		
Kasutusala	ARDEX P 40 MS	ARDEX EP 2000	ARDEX EP2001W
Leelisekaitse	X	X	X
Kapillaarniiskuse kontroll		X	X
Tarindiniiskuse kontroll 95 % RH		X	X
Tarindiniiskuse kontroll 95 % RH (ilma põrandakütta)	X	X	X
Tarindiniiskuse kontroll 85 % RH	X	X	X
Kahjulike ainete kontroll		X	X

Leelisekaitse paigaldatakse betooni pinnale tökestamaks aluspinna niiskuse ja seeläbi ka aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi.

Kapillaarniiskuse kontrolli alla võtmiseks paigaldatakse aurutöke betooni pinnale takistamaks aluspinna kapillaarniiskuse ja seeläbi ka aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi.

Tarindiniiskuse kontrolli alla võtmiseks paigaldatakse aurutöke betooni pinnale tökestamaks jääkniiiskuse ja seeläbi ka aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsiooni.

Kahjulike ainete kontrolli alla saamiseks paigaldatakse betooni pinnale aurutökke kiht tökestamaks aluspinna kahjulike ainete, niiskuse ja seeläbi ka aluspinna kõrge pH taseme siirdumist pinnakonstruktsioonisüsteemi ja siseõhku.

Aurutöke leelisekaitse

Aurutökketötlus tehakse ARDEX EP 2000 aurutökkega kahekihilise töölusena ($300+300 \text{ g/m}^2$) tootejuhendi kohaselt. Teisele märjale kihile puistatakse katva kihina liiva (0,4–0,8 mm), et tekiks nakkekiht servatihendusteks ja põrandatasandussegule. Alternatiivselt võib teha nakkekihi ARDEX P 82 kruntaineega (6-48 h raames) või ARDEX P 4 READY kruntaineega (6-24 h raames). Pärast krundikihi kuivamist, saab pinna tasandada ARDEX-i toodetega kuni 10 mm kihipaksusega.



25.11.2022

Piirnemiskohtade tihendamine

Vajadusel tehakse piirnemiskohtade tihendamine ARDEX 8+9 või ARDEX 8+9 LW hüdroisolatsiooniga ja ARDEX STB 75–15, ARDEX STB 150–20 või ARDEX SK 12 tugevduslindiga. Lindi valik tehakse aluspinna ja tihendatava prao suuruse järgi.

ARDEX 8+9 / ARDEX 8+9 LW kinnitamiseks aluspinnale levitatakse tugevduslindi alla jäävale alale rohkelt hüdroisolatsioonimassi. Tugevduslint paigaldatakse värskele hüdroisolatsioonimassi pinnale pahtlilabidaga survega siludes nii, et lindi ja aluspinna vahele ei jää õhutaskuid. Pärast lindi paigale kuivamist võõbatakse see veelkord täielikult hüdroisolatsioonimassiga üle. Hüdroisolatsioonimassi ei võõbata laiale alale pöranda- ja seinapinnale.

ARDEX STB 75-15 lengilindi võib kinnitada ka ARDEX EP 2001 W või ARDEX EP 2000 aurutökketootega. Tugevduslint paigaldatakse värskele aurutökke massi pinnale pahtlilabidaga survega siludes nii, et lindi ja aluspinna vahele ei jää õhutaskuid. Lindi peale levitatakse katvalt ARDEX EP 2001 W või ARDEX EP 2000 aurutökkemass. Värskele märjale aurutökketöötuse kihile puistatkse katva kihina liiva (0,4–0,8 mm). See moodustab nakkekihi pealetulevale tasanduskihile. Alternatiivselt võib teha nakketöötuse pärast aurutökkeaine kuivamist ARDEX P 82 kruntainega (6-48 h raames) või ARDEX P 4 READY kruntainega (6-24 h raames). Pärast krundikihi kuivamist, saab pinna tasandada ARDEX-i toodetega kuni 10 mm kihipaksusega.

Seinapinna tasandus

Tihenduse ülespööre seinapinnal tasandatakse ARDEX F 5 kiudtugevdatud viimistluspahtliga enne seina värvimist. ARDEX F 5 pahtlipinna saab üle värvida M1-klassifikatsiooniga sisetigimuste värvidega või Tikkurila Kivitex silikaatvärviga.

Põrandapinna tasandamine

Põranda tasandamiseks kasutatakse madala leeliselisusega ARDEX K 33, ARDEX K 40 või ARDEX K 75 tasandussegu. Kihipaksus tihenduskihi peal on ARDEX K 33 ja ARDEX K 40 tasandussegul 2-5 mm ja ARDEX K 75 tasandussegul 3 -10 mm. Selliselt saavutatakse ühtlaselt imamisvõimeline aluspind pinnakattematerjali kinnitumiseks.

Pinnakattematerjali paigaldamine

PVC-disainmaterjalide, paindlik vinüüli, kvartsvinüülplaatide ja kummist kattematerjalide (maksimaalselt 2,5 mm homogeensete või 4 mm heterogeensete kummist pinnakattematerjalide) kinnitamine tehakse ARDEX AF 145 katteliimiga.

Tekstiilkattematerjalide ja linoleumi kinnitamine tehakse ARDEX AF 270 katteliimiga.

Aluspinnale liimitava parketi paigaldus tehakse ARDEX AF 480 MS SMP polümeer parketiliimiga.

ARDEX-i toodete õigesti paigaldamise kindlustamiseks teostab ARDEX-i tehniline tugi praktolist nõustamist ja korraldab sisekliima parandamise töötehnikate koolitusi.