



27.12.2023

4.111 KUIVA RUUMI PUITPLAAT PÖRANDA PLAATIMINE.

- Üldist** Aluspind peab olema pinnakattematerjalile piisava jäikusega. Puitmaterjali kasutamisel järgitakse materjali tarnija juhiseid pörandakonstruksioonidele. Pöranda ehitusplaati ei tohi paigaldada tihedalt seinakonstruktsiooni vastu. Sein ja pörand liitekohad tihendatakse ARDEX SN märgroomide silikooniga ja seinapinnale paigaldatakse ARDEX TP 50 eralduslint, mis hoiab ära tasandussegu kinnitumise seinale. Jälgige lisaks käesolevale tööselgitusele ka materjalivalmistaja tootejuhendeid.
- Kruntimine** Puitplaadi pind krunditakse ARDEX P 82 kruntainega.
- Vuugid** Puitplaatide vuugid ja praod tihendatakse ja tasandatakse ARDEX K 5 välkpahtliga.
- Pörandakütte (saneerimise) kaabel**
20 x 20 silmaga krohvimisvõrk kinnitatakse klammerdajaga, vuukidega risti suunas. Pörandakütte (saneerimise) kaabel või kütte matt kinnitatakse hoolikalt aluse külge.
- Tasandus** Pöranda tasandus ja pörandakütte katmine (<30 mm kihipaksusega) tehakse ARDEX K 70 NEW + ARDEX E 25 tasandusseguga. Tasandussegule lisatakse ARDEX E 25 lisaaine tootetutvustuse juhise kohaselt (K 70 NEW 20 kg : vesi 2,9 l : E 25 1,15 kg).
- või
- üle tasandus ja pörandaküttekaabli katmine (<15 mm kihipaksusuga) tehakse ARDEX K 60 tasandusseguga.
- Pörandaküttekaabli peale peab jääma vähemalt 5 mm segukiht.
- Vajadusel tehakse osalised tasandused ja pinna viimistlemine (0-5mm) ARDEX A 31 kiirpahtliga.
- Plaatimine** Pörandaplaat kinnitatakse ARDEX S 48 plaatimisseguga (SFS EN 12004 klassifikatsiooni kohaselt C2 FT S2).
- Vuukimine** Pörandaplaaditav pind jagatakse deformatsioonivuukidega Sisetööde RYL 2013 punkti 541.4.1.1.2 (Plaatkatte deformatsioonivuuk) järgi. Kui plaaditav pind jätkub ühest ruumist teise, tehakse deformatsioonivuuk ukseava kohta, plaatide jagunemise vuuki.
- Keraamiliste plaatide vuukimine 1–10 mm vuugilaiusega tehakse ARDEX G 10 Premium vuugisegu (EN 13888 klassifikatsiooni kohaselt CG 2 WA).
- Tiheda koostisega plaatide vuukimiseks 1-6 mm vuugilaiusega saab kasutada ARDEX G8S vuugiseguga (EN 13888 klassifikatsiooni kohaselt CG 2 WA).
- Seinte sisenurgad ja seinte ja pörandate piirnemiskohad tihendatakse ARDEX SN või ARDEX SE märgroomide silikooniga, vastavalt vuugi värvitooniga.



27.12.2023

Pörandakütte sisselülitamine

Pörandaküte lülitatakse sisse mitte varem kui 7 ööpäeva pärast vuukimist.