



27.12.2023

## 7.2 AUTO KATUSEALUSE PÕRANDA TASANDAMINE JA KATMINE

**Üldist** Betooni pind peab olema kare, tugev, stabiilne ja puhas naket nõrgendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Betoonaluspinna kuivamiskahanemine peab olema sellel määral ära toimunud, et see ei kahjustaks pealetulevaid materjale. Betoon peab täitma külmakindlale betoonile kehtestatud nõuded Soome Betoonühingu väljaande by 47 järgi. Aluspinna nakketõmbetugevus peab olema vähemalt 2,0 N/mm<sup>2</sup>. Aluspinna suhtelise niiskuse maksimaalne tase peab olema pinnakattematerjalide valmistaja nõuete kohane. Segumasside liiga kiiret kuivamist (suvel päikesepaistega) tuleb vältida. Tööde teostamise ajal peab õhu ja tarindi temperatuur olema vähemalt +5° C. Jälgige lisaks käesolevale ka materjalitootja tootekirjeldusi.

### Injekteerimine

Vajadusel injekteeritakse põrandapraad ARDEX FB injektsioonivaiguga.

### Teraspindade kaitse

Nähtavad roostes teraspinnad puhastatakse mehhaaniliselt. Puhastatud teraspinnad kaetakse selleks sobiva korrosioonikaitsevärviga.

### Betoneerimine

Aukude ja süvistatud lõhede täimine ning põrandavalu tehakse vajadusel ARDEX A 38 tsemendist ja 0–8 mm granulatsiooniga ARDEX-i liivast valmistatud betooniga või ARDEX A 38 MIX kuivbetoonist valmistatud betooniga, nakkemasiiga töödeldud aluspinnale.

Nakkemass tehakse ARDEX A 18 nakkesevast. Nakkemass harjatakse tugevalt surudes aluspinnale kinni. Betoonivalu tehakse märjale nakkemassi kihile.

**Tasandus** Põrandakalle vähemalt 1:80.

Vajadusel tehakse aukude täitmine ja osalised tasandused (2-30 mm) enne pindmist tasandust ARDEX A 46 + ARDEX E 100 tasandusseguuga. Tasanduskiht töödeldakse hästi aluspinnale kinni.

Pindmine tasandus (3-20 mm) tehakse ARDEX K 301 põrandatasandusseguuga. Aluspind krunditakse enne tasandamist ARDEX P 51 kruntaine 1:7 vesilahusega.

### Pinnamaterjali paigaldamine

Auto katusealuse põranda kattmaterjal paigaldatakse materjalitootja juhiste kohaselt.