



ARDEX KVARTSLIIV

0,4–0,8 mm

- Lisamiseks tasandussegudele ja korrigeerimismassidele
- Nakkepinna loomiseks tasandussegudele koos ARDEX aurutökke ja injeksioonivaikudega
- Pestud, kuivatatud, tolmuva



Kasutusala tasandussegud ja korrigeerimismassid

Kvartsliaa saab lisada paljudesse ARDEX betoonpahtlitesse ja põrandatasandussegudesse suurema kihipaksuse saavutamiseks.

0,4–0,8 mm kvartsliaa saab lisada alljärgnevasse tasandussegu-desse:

- ARDEX B 12 märgruumipahtel
- ARDEX B 14 betoonipahtel
- ARDEX K 15 tasandus ja korrigeerimismass
- ARDEX K 33 universaalne põrandatasandussegu
- ARDEX K 40 põrandatasandussegu
- ARDEX K 55 kiire põrandatasandussegu
- ARDEX K 80 tööstuspindade põrandatasandussegu
- ARDEX A 30 kiirpahtel
- ARDEX A 45 parandusmass

Segamisvahekorrad liiva lisamiseks leiab tootejuhenditest.

Kasutusala epoksütooted ja vaigud

Kvartsliaa 0,4–0,8 mm soovitame kasutada koos alljärgnevatel toodetega:

- ARDEX FB injeksioonivaik
- ARDEX EP 2000 aurutöke
- ARDEX P 10 SR kiirparandusvaik.

Nakkepinna loomiseks näit. tasandussegude või kinnitussegude jaoks puistatakse kvartsliaa alati märjale vaigu- või epoksükihile. Tutvu kvartsliaa kasutusega konkreetse toote tootejuhendist või tutvu Sisekliima parandamise süsteem brošüüriga aadressil ardex.fi

Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Materjal:	kvarts
Terasuurus:	0,4–0,8 mm
Pakend:	kott 25 kg neto
Ladustamine:	säilitatakse kuivas ruumis, päikese eest kaitstuna, avamata originaalpakendis.

ARDEX OY
ESPOO - FINLAND
Tel. +358 (0) 9 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitismäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimismäärused ja praktiline kogemus.