



ARDEX A 828 COMFORT

Kergpahtel

- Piiramatu kihipaksus
- Pahtlikihi saab nulli tasandada
- Käsitsi ja rulliga pinnalekandmiseks
- Tulekindlusklass A1
- Lihtne segada ka suures koguses
- Eriti lihtne lihvida
- Vajub või kahaneb ainult veidi
- Hästi piisav



Kasutusala

Sisetingimustes seinad ja laed:

- Tasandamiseks ja täiteks sein- ja laepindadel.
- Kips- ja kipskiudplaatide vuugitäiteks.
- Q1–Q4 kvaliteediklassiga seinapindade tegemiseks kips- ja kipskiudplaatidel.
- Enamikel pindadel ilma eelneva kruntimiseta.

Tüüp

Valge kipsipõhine pulber, mis sisaldab kergendavaid aineid. Lühikese segamisaja järel on pahtel kergesti pinnalevitatav ja tänu pastalaadse koostisele hea täitevõimega. ARDEX A 828 COMFORT on difusioonile avatud ja selle võib üle värvida või tapeetida.

Aluspinna eeltöötlus

Aluspind peab olema tugev, kuiv, tolmuvaba ja puhas. ARDEX A 828 COMFORT nakkub enamiku ehitusmaterjalidega ilma eelneva kruntimiseta.



ARDEX A 828 COMFORT

Kergpahtel

Aluspind	Ilma kruntimiseta	Kruntimine
Siporex	jah	
Betoon	jah	
Tellismüüritis	jah	
Kipskartongplaat	jah	
Silikaattellis	jah	
Kipskrohv	jah	
Kipskiudplaat	jah	
Tsementkiudplaat	jah	
OSB-plaat DIN EN 300		ARDEX P 82
Laastplaat P4–P7		ARDEX P 51 ARDEX P 82
Keraamiline plaat		ARDEX P4 READY ARDEX P 82
Looduskivi		ARDEX P4 READY ARDEX P 82
Akrüülvärv ja alküüdvärv		ARDEX P4 READY ARDEX P 82
Vett, kulutust ja pesu taluvad mattpinnaga dispersioonvärvid	jah	
Mineraalne hõõrdekrohv	jah	
Lubitsementkrohv	jah	
Tsementkrohv	jah	
Kipskrohv	jah	

Töötamine

Ühele kotile segupulbrit lisatakse 9 l puhast jahedat vett. Intensiivse segamise ajal lisatakse pulber nii, et saadakse ühtlane klimpideta segumass. Suuremate koguste segamiseks soovitate näiteks tõhusat Collomix DLX 152 visplit. Umbes minutise valmistamisaja pärast segatakse pahtlisegu veelkord läbi ja seejärel on pahtel kergesti pinnalelevitav. Tööaega segunõus on u. 60 minutit. Segu säilib sama konsistentsi kogu tööaja jooksul. Seetõttu on pahtlit lihtne kogu tööaja jooksul pinnale kanda, isegi suurele pinnale. Just siis, kui tasanduskihi pind hakkab seonduma, saab tasanduskihi pinna terassiluriga veelgi siledamaks siluda – nii saab vältida pinna lihvimist.

Rulliga pinnalekandmine

Rulliga pinnalekandmiseks segatakse koti segupulbriga 9,5 l jahedat puhast vett. Pärast 1–3 min. valmistamisega ja seejärel veelkordset läbisegamist võib tasanduskihi rullida risti 20 mm nailonrulli või muu selleks sobiva rulliga.

ARDEX A 828 COMFORT saab kasutada üle +5 °C temperatuuril. Kõrged temperatuurid lühendavad tööaega ja madalad pikendavad.

Pane tähele

Lihvimiseks soovitate karedusi 180–240 (Mirka või Festool).

Ebakindlates olukordades soovitate katsetööd.

Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt:

Segamisvahekord:	u. 9 l vett : 12,5 kg pulbrit
Pulbri kaal:	u. 0,75 kg/l
Märgkaal:	u. 1,2 kg/l
Kulu:	u. 0,7 kg pulbrit/m ² /mm
Tööaeg segunõus (+20 °C):	u. 60 min.
Kaetav (+20 °C):	pärast kuivamist
pH-arv:	u. 8
Emicode:	EC 1 Plus = eriti väiksed emissioonid
Pakend:	kott 12,5 kg neto
Ladustamine/säilivus:	u. 12 kuud kuivas ruumis avamata originaalpakendis.



ARDEX Skandinav A/S
 Marielundvej 4
 2730 Herlev
 Denmark
24
32587

Setting tapeless jointing compound
 EN 13963:4B

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimised ja praktiline kogemus.