



# ARDEX A 828 COMFORT

## Kevyttasoite

- Rajaton kerrospaksuus
- Voidaan nollata
- Käsi- ja telalevitykseen
- Paloluokka A1
- Kevyt sekoittaa myös suuret määrät
- Erityisen helppo hioa
- Painuu tai kutistuu vain vähän
- Erittäin riittoisa



### Käyttöalue

Sisätiloissa seinät ja katot:

- Tasoitukseen ja täyttöön seinä- ja kattopinnoilla.
- Kipsi- ja kipsikuitujenlevyjen saumatäyttöön.
- Q1–Q4 laatuluokan seinäpintojen tekemiseen kipsi- ja kipsikuitulevyillä.
- Useimmilla pinnoilla pohjustamatta.

### Tyyppi

Valkoinen kipsipohjainen jauhe, joka sisältää kevennysaineita.

Lyhyen sekoitusajan jälkeen laasti on kevyt levittää ja sillä on hyvä täyttökky pastamaisen koostumuksen ansiosta. ARDEX A 828 COMFORT on diffuusioavoin ja se voidaan maalata tai tapetoida.

### Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla luja, kuiva, pölytön ja puhdas. ARDEX A 828 COMFORT tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin ilman pohjustusta.



# ARDEX A 828 COMFORT

## Kevyttasoite

Alusta	Ilman pohjustusta	Pohjustus
Siporex	kyllä	
Betoni	kyllä	
Tiilimuuraus	kyllä	
Kipsikartonkilevy	kyllä	
Kalkkihiekkatiili	kyllä	
Kipsitasoite	kyllä	
Kipsikuitulevy	kyllä	
Sementtikuitulevy	kyllä	
OSB-levy DIN EN 300		ARDEX P 82
Lastulevy P4–P7		ARDEX P 51 ARDEX P 82
Keraaminen laatta		ARDEX P 82
Luonnonkivi		ARDEX P 82
Akryylimaaali ja alkydimaali		ARDEX P 82
Veden-, kulutuksen ja pesunkestävät mattapintaiset dispersiomaalit	kyllä	
Mineraalinen hierontappaus	kyllä	
Kalkkisementtilaasti	kyllä	
Sementtilaasti	kyllä	
Kipsilaasti	kyllä	

### Työskentely

Säkilliseen tasoitetta käytetään 9 litraa puhdasta, viileää vettä. Voimakkaan sekoituksen aikana lisätään jauhe, kunnes saadaan möykötön laasti. Suurempien määrien sekoittamiseen suositellaan esimerkiksi tehokasta Collomix DLX 152 -vispilää. Noin minuutin kypsytysajan ja kertaalleen sekoituksen jälkeen on tasoite kevyesti levitettävä. Käyttöaika astiassa on noin 60 minuuttia. Kevyttasoite säilyttää koostumuksensa koko käyttöajan, joten se on helppo levittää isollekin alueelle. Juuri kun tasoite alkaa pinnaltaan sitoutumaan, voidaan tasoitteen pinta vetää teräslastalla vielä sileämmäksi – näin voidaan välttyä pinnan hiomiselta.

### Telalevitys

Telalevitykseen sekoitetaan säkilliseen jauhetta viileää puhdasta vettä 9,5 litraa. 1–3 minuutin kypsytysajan ja kertaalleen sekoituksen jälkeen voidaan tasoite telata ristiin 20 mm nylontelalla tai muulla tarkoitukseen sopivalla telalla.

ARDEX A 828 COMFORT voidaan käyttää yli +5 °C lämpötiloissa. Korkeat lämpötilat lyhentävät työskentelyaika ja matalat pidentävät.

### Huomaa

Hiontaan suositellaan karkeuksia 180–240 (Mirka tai Festool).

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

### Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Sekoitusuhde:	n. 9 l vettä : 12,5 kg jauhetta
Jauhepaino:	n. 0,75 kg/l
Tuorepaino:	n. 1,2 kg/l
Menekki:	n. 0,7 kg jauhetta/m <sup>2</sup> /mm
Työaika astiassa (+20 °C):	n. 60 min.
Päällystettävyyden (+20 °C):	kuivumisen jälkeen
pH-arvo:	n. 8
Emicode:	EC1 Plus = erityisen pienet emissiot
Pakkaus:	säkki 12,5 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.



ARDEX Skandinavia A/S  
 Marielundvej 4  
 2730 Herlev  
 Denmark  
**24**  
**32587**

Setting tapeless jointing compound  
 EN 13963:4B

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiemme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemukset.