



*Building tomorrow*

22.12.2025

---

## 6.11 PT 02 JOKIKIVI MOSAIKIDE KINNITAMINE JA VUUKIMINE

**Üldist** Aluspind peab olema piisava jäikuse- ja piisava tugevusega looduskiiviplaatide kinnitamiseks. Aluspind peab olema puhas naket nõrgendavatest ainetest. Betoonaluspinna kuivamiskahanemine peab olema toimunud sel määral, et see ei halvenda plaatide nakkumist. Lisaks käesolevale jälgige materjalitootja tootejuhendeid.

**Plaatimine** PT 02 Stone Mats White Jokikivi mosaiigid kinnitatakse ARDEX X 77 või ARDEX X 77 W kinnitusseguga (SFS EN 12004 klassifikatsiooni kohaselt C2 TE S1). Segukamm valitakse aluspinna tasasuse, plaadi suuruse ja paksuse järgi nii, et saavutatakse 100 % seguga nake plaadi ja aluspinna vahel.

**Vuukimine** Plaadid vuugitakse ARDEX FK või ARDEX GK vuugiseguga (EN 13888 klassifikatsiooni kohaselt CG 2 A). Vuugisegu levitatakse surudes vuukidesse nii, et väiksemadki vuugid täituvad vuugiseguga. Vuugipesu mõjutab lõplikku vuugi nõgusust ja vuukide ühtlast värvitooni. Liiga varajane pesu põhjustab liiga sügava nõgususega ja heledama värvitooniga vuugi. Soovitame proovivuukimist selleks, et kindlustada vuugi värvitooni sobivus plaatide ja ruumiga.

Plaaditud põrandapind jagatakse Sisetööde RYL 2025 Punkti 1326.1.2.3.1.1.2 *Plaaditud pinna deformatsioonivuuk* järgi. Kui plaaditud pind jätkub ühest toast teise, tehakse deformatsioonivuuk ukse kohta jäävasse plaadi vuuki.

Piirnemiskohtades ja plaaditud pinna deformatsioonivuukides tehakse vuukimine ARDEX ST looduskivisilikooniga.