



Building tomorrow

22.12.2025

8.3 KAPILLAARNISKUSE TÕKE KUIVA RUUMI PÕRANDAS

Üldist Hoone õhutihedust mõjutavad remonditööd tuleb alati planeerida nii, et hoonet käsitletakse kui tervikut. Konstruktsioonide tihendamise mõju hoone ehitusfüüsikalisele toimimisele hinnatakse alati objektipõhiselt projekteerija poolt.

Kuiva ruumi põrandas mille alt tõuseb pinnaseniiskust, tõkestatakse niiskuse mõju pinnakattematerjalile aurutõkkega. Käesoleva juhise järgi toimitakse juhul kui põrandakonstruktsiooni kuivatamine püsivalt, kapillaarniiskuse tõttu, ei ole võimalik. Aurutõket võib kasutada lisaks niiskuse tõkestamisele ka konstruktsioonides sisalduvate kahjulike ainete tõkestamisel. Põrandabeton peab olema kare, tugev, stabiilne ja puhas naket halvendavatest ainetest. Tsemendipiima kiht eemaldatakse. Lisaks käesolevale jälgige ka materjali tootja tootekirjeldusi.

Tasandus enne tihendamist

Vajadusel tasandatakse betoonpõrand (3-20 mm) ARDEX K 301 või (3-30 mm) ARDEX A 46 + ARDEX E100 tasandusseguga. Tasandussegud on pärast kõvenemist niiskuskindlad ja piisava tugevusega epoksütoodete aluspinnaks.

Aurutõke Aurutõkkeks kasutatakse ARDEX EP 2000 epoksüpõhist aurutõket, tootekirjelduse juhiste järgi. Viimasele (pinnale kantud) märjale epomassi kihile puistatakse 0,5-1,2 mm liiva kiht nii, et selle pind on tervenisti liivaga kaetud. Pärast kuivamist eemaldatakse üleliigne liiv tolmuimejaga. See loob nakkepinna pealetulevatele nurgatihenduslintidele ja põrandatasandussegule. Teise võimalusena võib pärast epoksükihi kuivamist teha nakketöötlust ARDEX P 82 kruntainega (6-48 h raames).

Põrandapinna tasandamine

Põranda tasandamiseks kasutatakse madala leelisisusega ARDEX K 33, ARDEX K 40 või ARDEX K 70 NEW tasandusseguga. Minimaalse kihipaksusena kasutatakse ARDEX K 33 ja ARDEX K 40 tasandussegul 2 mm ja ARDEX K 70 NEW tasandussegul 3 mm. Selliselt saavutatakse ühtlaselt imamisvõimeline aluspind pinnakattematerjali kinnitumiseks.



Building tomorrow

22.12.2025

Pinnakatematerjali paigaldus

PVC-disainkattematerjalide, elastse vinüüli, kvartsvinüülplaatide ja kummist pinnakattematerjalide (maksimaalselt 2,5 mm homogeensete või 4 mm heterogeensetele kummist pinnakattematerjalide) paigaldus tehakse ARDEX AF 145 katteliimiga.

Tekstiilpõrandakate ja linoleum kinnitatakse ARDEX Premium AF 270 katteliimiga.

Aluspinnale liimitava parketi paigaldus tehakse ARDEX AF 480 MS parketiliimiga.

ARDEX-i toodete õigesti paigaldamise kindlustamiseks annab ARDEX-i tehniline tugi kasutusjuhiseid ja korraldab sisekliima parandamise töötehnikate kursuseid.