



ARDEX A 828 READY

Valmistasoite

- Lähes valumaton
- Voidaan nollata
- Voidaan levittää lastalla, telalla tai ruiskuttamalla
- Helppo hioa



Käyttöalue

Sisätiloissa seinät ja katot.

ARDEX A 828 READY -tasoite käy sisätiloissa seinä- ja kattopinnoille. Tuote sopii saumatäyttöihin ja ylitasoituksiin 0–5 mm paksuusiin. Tasoitteella voidaan myös kiinnittää tarkoitukseen sopivia paperisia saumanauhoja.

Alusta

Alustan pitää olla karhea, kuiva, luja ja pölytön. Tapetit ja huonosti kiinnittyneet rappaukset ja maalit poistetaan. Lateksimaalit ja muut tiiviit seinäpinnoitteet puhdistetaan vahoista, öljyistä ja rasvoista.

Työskentely

ARDEX A 828 READY on sekoittamatta valmis lastalevitykseen.

Telalevitys

Ennen telalevitystä sekoitetaan tasoite huolellisesti. Telaukseen suositellaan tarkoitukseen sopivaa nylontelaa (21 mm).

Koneellinen levitys

Sopiva laitteisto on esim. Graco Mark VII ja Mark X suuttimella HDA 529–535. Tasoite ruiskutetaan tasaiseen kerrokseen ja tasataan heti tai pienen hetken kuluttua kerrospaksuudesta riippuen.

Ennen tapetointia tai maalausta pitää tasoitekerroksen olla läpikuiva. Pintamateriaalin kiinnityksessä/levityksessä noudatetaan pintamateriaalitoimittajan ohjeita alustan suhteen. ARDEX A 828 READY -tasoitetta voidaan käyttää yhdessä ARDEX A 828 ja ARDEX A 828 Comfort -tuotteiden kanssa. ARDEX A 828 READY -tasoitetta ei voida käyttää alle +5 °C tai yli +30 °C lämpötiloissa.



ARDEX A 828 READY

Valmistasoite

Alusta	Ilman pohjustusta	Pohjustus
Siporex	kyllä	
Betoni	kyllä	
Tiilimuuraus	kyllä	
Kipsikartonkilevy	kyllä	
Kalkkihiekkatili	kyllä	
Kipsitasoite	kyllä	
Kipsikuitulevy	kyllä	
Sementtikuitulevy	kyllä	
OSB-levy DIN EN 300		ARDEX P 82
Lastulevy P4–P7		ARDEX P 51 ARDEX P 82
Keraaminen laatta	kyllä	
Luonnonkivi	kyllä	
Akryyliimaali ja alkydimaali	kyllä	
Veden-, kulutuksen ja pesunkestävät mattapintaiset dispersiomaalit	kyllä	
Lateksimaalit	kyllä	
Mineraalinen hiertorappaus	kyllä	
Kalkkisementtilaasti	kyllä	
Sementtilaasti	kyllä	
Kipsilaasti	kyllä	

Sileät ja tiiviit alustat esitasoitetaan noin 0,5 mm paksuudella. Esitasoituksen kuivuttua noin 2 tuntia, tehdään varsinainen tasoitus. Huokoiset alustat voivat aiheuttaa tasoitteeseen ilmakuplia, jotka voidaan peittää tasoitteen kuivuttua hetken ja tasoittamalla pinta uudelleen. Vaitohtoisesti voidaan huokoiset alustat pohjustaa ARDEX P 51 -pohjusteella.

Pinnan hiomiseen suosittelemme Mirkan tai Festoolin papereita karkeudella 240–320.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

ARDEX A 828 READY

Valmistasoite

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Menekki	n. 1,2 kg/m ² /mm
Tilavuuspaino	n. 1,2 kg/l
pH-arvo	n. 9,5
Emicode	EC1 Plus = erityisen pienet emissiot
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	GHS07; terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle Huomiosana: Varoitus
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa
Pakkaus	astia 18 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Sarjanumeron 2 ensimmäistä numeroa ilmoittavat valmistuskuukauden ja 3. numero valmistusvuoden.

Tekninen neuvonta
puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
19
32554

Air drying tapeless jointing compound
EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX-tuotteet on testattu laboratorioissa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.