



Building tomorrow

17.12.2025

ARDEX S 1-K -vedeneristeen päälle ARDEX S 1-K Plus -vedeneriste

Alkuvuodesta 2023 ARDEX S 1-K Plus -vedeneriste on korvannut ARDEX S 1-K -vedeneristeen.

Muutokset edelliseen ovat:

- ARDEX S 1-K Plus tuotteen menekki on 1,2 kg/m² aiempaan 1,1 kg/m² verrattuna.
- ARDEX S 1-K Plus kuivumisaika on 2+6 tuntia. Aiemmin vastaava oli 2+12 tuntia.

Päivitetyltä tuotteelta löytyy tuotekelpoisuuden osoittamiseksi kansallinen sertifikaatti nro EUFI29-23000362-C ja ETA -arviointi ETA-22/0627. Tekniset ominaisuudet (tartunta, vesitiiveys, halkeamansilloituskyky jne.) eivät ole muuttuneet edelliseen.

RT 103811 Märkätilojen rakenteiden korjaus ohjetiedoston mukaiset osakorjaukset voidaan toteuttaa ARDEX S 1-K Plus -vedeneristeellä ARDEX S 1-K -vedeneristeellä toteutettuihin kohteisiin.

Jos kohteessa on ensimmäinen vedeneristekäsittely tehty ARDEX S 1-K -vedeneristeellä ja samaa tuotetta ei ole enää tarjolla, tehdään käsittelyn päälle vedeneristys ARDEX S 1-K Plus -vedeneristeellä vähintään kahteen kertaan vähimmäiskuivakalvopaksuudella 0,5 mm.

Lisätietoja tarvitessanne kääntykää puoleemme.

Parhain terveisin

ARDEX Oy

tekninen neuvonta