



Building tomorrow

22.12.2025

ARDEX HÜDROISOLATSIOONI ÜHENDAMINE GEBERIT PÕRANDA- JA SEINATRAPIGA SEKÄ CLEANLINE RENNTRAPIGA

ARDEX-i hüdroisolatsioonide liitumine on testitud GEBERIT põrandatrapimehhanismiga.

ARDEX S 1-K Plus-, ARDEX 8+9 ja ARDEX 8+9LW hüdroisolatsioonid ühendatakse trapiga alljärgnevalt:

Trappi injekeeritud tihendusäärik kinnitatakse trapi ümber ARDEX hüdroisolatsiooniga. Tihendusäärik pressitakse värskesse hüdroisolatsiooni ja surutakse aluspinnale nii, et hüdroisolatsiooni ja aluspinna vahele ei jääks õhumulle.

Pärast hüdroisolatsioonikihi paigale kuivamist (ARDEX 8+9 u. 2 tundi ARDEX 8+9LW u. 3,5 h ja ARDEX S 1-K Plus u. 6 tundi) kaetakse hüdroisolatsioonikiht veelkord üleni kasutatava hüdroisolatsiooniga.

Plaatide kinnitamine ja vuukimine tehakse ARDEX-i pinnakonstruktsioonisüsteemi kuuluvate toodetega.

Lisaks käesolevale järgitakse ka toodete kasutusjuhendeid. Anname meelsasti lisainfot.

Tervitades

Ardex Oy

Tehniline nõustamine